

# Temafloor 220W Primer

<b>BESKRIVNING</b>	En tvåkomponent lösningsmedelsfri epoxiklarplast.
<b>PRODUKTEGENSKAPER OCH REKOMMENDERAD ANVÄNDNING</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• För grundmålning av nya och gamla betonggolv före beläggning av Temafloor och spackel.</li><li>• God beständighet mot oljor och fett.</li><li>• Lämplig för grundning av fuktiga betongytor (betongens relativa fuktighet över 97 %).</li></ul>
<b>TEKNISK DATA</b>	
<b>Volymtorrhalt</b>	cirka 100 %.
<b>Specifik vikt</b>	1.1 kg / liter (blandad).
<b>Mixing ratio</b>	Bas 2 volymdelar Temafloor 220W Primer Härdare 1 volymdel 008 4370
<b>Brukstid (+23°C)</b>	Cirka 30 minuter efter blandning, på underlaget.
<b>Praktisk sträckförmåga</b>	Sträckförmågan på betonggolv är i genomsnitt 6–10 m <sup>2</sup> /l.  Den faktiska sträckförmågan påverkas av underlagets porositet och jämnhet samt av appliceringsmetod.
<b>Torktid (+23°C)</b>	Dammtorr efter 6 timmar  Övermålningsbar efter 9 timmar till 3 dagar  Genomhärdad efter 7 dagar  Vid lägre temperatur tar torkningen längre tid.
<b>Förtunningar</b>	Thinner 1029, Thinner 1031
<b>Rengöring av utrustning</b>	Thinner 006 1029 (eller Thinner 006 1031).
<b>Utseende</b>	Högblank.
<b>Kulörer</b>	Gulaktig
<b>VOC</b>	VOC 2004/42/EG (kat. A/j) 500 g/l (2010)  Temafloor 220W Primer: max. VOC < 500 g/l
<b>Burkstorlekar</b>	20,0 L

# Temafloor 220W Primer

## APPLICERINGS INSTRUKTIONER

- Förbehandling** Ta bort fett, olja och andra föroreningar innan du slipar. Ta bort cementhud och/eller flagande färg genom slipning, fräsning eller blästring. Välj den metod som är bäst lämpad för arbetsplatsen.  
Rengör eventuella håligheter och ta bort löst och sprött material. Öppna sprickor med ex. spårsåg. Efter mekaniskt förarbete avlägsnas noggrant löst material och damm med dammsugare.  
Underlaget måste ha en draghållfasthet på minst 1,5 MPa.  
Vid produktapplicering på cementbaserade avjämningsmassor skall först dess kompatibilitet med hårdplast kontrolleras.
- Appliceringsförhållanden** Underlagets relativa fuktighet bör inte överstiga 97%. Fuktigheten i betongen bör vara under 4 viktprocent.  
Arbetsytan, luften och materialet bör hålla minst +15°C under applicering och härdning.  
Relativ luftfuktighet bör inte överstiga 80%.
- Blandning av komponenter** Rör först om basen och härdaren var för sig. Blanda rätt proportioner av bas och härdare ordentligt (cirka 2 minuter för att få en homogen blandning) genom att använda en industriell handborr med omrörare på låg hastighet. Otillräcklig blandning eller fel blandningsförhållande leder till ojämn torkning av ytan, försvagar beläggningsens egenskaper och medför risk för misslyckad applicering.
- Grundmålning** Grundmåla med 30–50 % utspädd Temafloor 220W Primer. Håll ut blandningen på golvet och applicera så mycket som behövs för att impregnera betongytan. Vid behov upprepas grundmålningen efter cirka 9 timmar för att få en icke-porös yta. Ett poröst grundfärgsskikt leder till hål och luftbubblor i den färdiga beläggningsen. Efterföljande behandling kan utföras efter 2 timmar med vått-i-vått-teknik.
- Lagning** Laga hål och sprickor med en blandning av utspädd Temafloor 220W Primer och torr, ren sand. Blandningsförhållande, t.ex. 1 volymdel lackblandning och 1–2 volymdelar sand med korntorlek 0,1–0,6 mm. Slipa vid behov de lagade områdena före övermålningen.
- Obs! Betongytor bör alltid grundas innan de lagas.
- HÄLSA OCH SÄKERHET** Följ föreskrifterna som anges på etiketten. I säkerhetsdatablad finns noggrannare uppgifter om vilka faror som är förknippade med användningen samt information om vilka skyddsåtgärder som bör vidtagas.  
Säkerhetsdatablad kan erhållas på begäran av Tikkurila Sverige AB.

### Endast för industriellt och yrkesbruk.


Informationen i detta dokument är inte avsedd att vara uttömmande eller fullständigt. Informationen baserar sig på laboratorietester och praktisk erfarenhet och är given efter vår bästa kunskap. Produktens kvalitet kontrolleras av vårt verksamhetssystem, baserat på krav av ISO9001 och ISO14001. Som tillverkare kan vi inte kontrollera de omständigheterna under vilka produkten används eller de många faktorerna som påverkar användandet och applicerandet av produkten. Tikkurila Sverige AB ansvarar inte för fall där produkten används i strid med anvisningarna eller för otillämpliga ändamål. Vi förbehåller oss rätten att förändra den givna informationen ensidigt utan anmälan.

Produkten är avsedd endast för yrkesbruk och ska endast användas av de som har tillräckliga kunskaper och färdigheter för att kunna använda produkten på rätt sätt. Informationen i detta dokument är endast rådgivande. Så långt tillåtet i tillämplig lag, ska Tikkurila inte anses vara ansvarig för de förhållandena under vilka produkten används eller för användandet eller applicerandet av produkten.


Ifall du avser att använda produkten för några andra ändamål än vad som är rekommenderade i detta dokument utan att först erhålla vår skriftliga bekräftelse gällande produktens tillämplighet för det tilltänkta användandet, ska allt sådant användande ske på egen risk.

# Temafloor 220W Primer

EN 13813

		
Tikkurila Oyj Kuninkaalantie 1 FI-01300 VANTAA		
11		
TIK-8400-5003b		
EN 13813 SR-B2,0		
Slagtålighet		
Avgång av korrosiva substanser		SR

EN 1504-2:2004

		
0809		
Tikkurila Oyj Kuninkaalantie 1 FI-01300 Vantaa		
13		
0809-CPD-0773		
TIK-8400-5003a		
EN 1504-2:2004		
Permeabilitet av CO2		
Slagtålighet		