

# Akvilac FD-J 25

## BESKRIVNING

En vattenburen enkomponents akrylatlack.

## PRODUKTEGENSKAPER OCH REKOMMENDERAD ANVÄNDNING

- Utvecklad speciellt för träbranschen. Lacken är en utmärkt lösning när hög kostnadseffektivitet krävs från produktionslinjen
- M1-klassad, ekonomisk allroundlack för inomhusbruk. Denna genomskinliga lack kan också användas ovanpå fläckfärger. Produkten är designad för snabba produktionslinjer
- Utmärkta blockeringssegenskaper och kemisk beständighet. Lacken skyddar inomhusapplikationer
- M1-klassificeringen för byggnadsmaterial med låg utsläpp har beviljats av Finlands byggnadsinformationsstiftelse RTS
- Kan också användas som tätning under vattenburen UV-lack, se sidan 2
- En mycket snabbtorkande lack
- Lämplig för snickeriindustrin som lister, paneler, dörrar och andra trätytor

## TEKNISK DATA

Volymtorrhalt 23±2%

Vikttorrhalt 25±2%

Specifik vikt 1.0 kg/l

### Rekommenderade spridningsmängder och teoretisk täckförmåga

Rekommenderad filmtjocklek (oförtunnad)		Teoretisk sträckförmåga
våt	torr	
70–100 g/m <sup>2</sup>	16–23 µm	10–15 m <sup>2</sup> /l

Praktisk täckning beror på appliceringsmetoden, förhållandena och formen och ojämnheten på ytan som ska behandlas.

### Torktider

100 g/m <sup>2</sup> våt film	+23°C	+50°C
Dammtorr	20–25 min	5–10 min
Klibbfri	25–30 min	5–10 min
Slipbar	30–35 min	5–10 min

Tork- och ommålningstiderna är relaterade till filmtjockleken, temperaturen, luftens relativa fuktighet och ventilation.

Glans Halvmatt.

Kulörer Nyanser från Akvicolor AT-färgkarta och flera kulörer på begäran. Akvi brytningssystem.

# Akvilac FD-J 25

## APPLICERINGS INSTRUKTIONER

<b>Förbehandling</b>	Ta bort damm, lösa partiklar och andra föroreningar från ytan. Träytor måste slipas med sandpapper P150–320. Slipning före nästa applicering med sandpapper P240–400. Allt slipdamm måste avlägsnas.
<b>Rekommenderade grundfärger</b>	Akvilac FD-J 25.
<b>Rekommenderade täckfärger</b>	Akvilac FD-J 25, Luminol Clear 25.
<b>Appliceringsförhållanden</b>	Ytan som ska behandlas måste vara ren och torr. Fukthalten i trä måste vara under 18%. Under applicering och torkning av luften måste underlaget och produkten vara över + 18 ° C och luftens relativa fuktighet under 70%. God ventilation krävs för att säkerställa optimalt resultat. Produkten kan torkas med eller utan ugn.
<b>Applicering</b>	Rör om lacken försiktigt före användning. Undvik flytning. Tunn med vatten till den viskositet som krävs.  För luftassisterad högtryckssprutning förtunnas produkten cirka 0–5% till viskositeten 40–60-talet (DIN4). Rekommenderad munstycksspets är 0,009 "–0,013" och tryck 40–120 bar. Atomiserande lufttryck bör vara cirka 1–3 bar. Sprutvinkel ska väljas utifrån objektets form.  För konventionell sprutning förtunnas produkten cirka 0–5% till viskositeten 40–60s (DIN4). Rekommenderad munstycksspets är 1,4–1,8 mm och tryck 2–3 bar.
<b>Förtunningar</b>	Vatten
<b>Rengöring av utrustning</b>	Vatten
<b>VOC</b>	Mängden flyktiga organiska föreningar är 21 g / liter färgblandning.  VOC-innehållet i färgblandningen (förtunnad 5 volymprocent) är 20 g / l.  VOC 2004/42 / EC (cat A / e) 130g / l (2010)
<b>HÄLSA OCH SÄKERHET</b>	Följ föreskrifterna som anges på etiketten. I säkerhetsdatablad finns noggrannare uppgifter om vilka faror som är förknippade med användningen samt information om vilka skyddsåtgärder som bör vidtagas. Säkerhetsdatablad kan erhållas på begäran av Tikkurila Sverige AB.

### Endast för industriellt och yrkesbruk.

Informationen i detta dokument är inte avsedd att vara uttömmande eller fullständigt. Informationen baserar sig på laboratorietester och praktisk erfarenhet och är given efter vår bästa kunskap. Produktens kvalitet kontrolleras av vårt verksamhetssystem, baserat på krav av ISO9001 och ISO14001. Som tillverkare kan vi inte kontrollera de omständigheterna under vilka produkten används eller de många faktorerna som påverkar användandet och applicerandet av produkten. Tikkurila Sverige AB ansvarar inte för fall där produkten används i strid med anvisningarna eller för otillämpliga ändamål. Vi förbehåller oss rätten att förändra den givna informationen ensidigt utan anmälan.

Produkten är avsedd endast för yrkesbruk och ska endast användas av de som har tillräckliga kunskaper och färdigheter för att kunna använda produkten på rätt sätt. Informationen i detta dokument är endast rådgivande. Så långt tillåtet i tillämplig lag, ska Tikkurila inte anses vara ansvarig för de förhållandena under vilka produkten används eller för användandet eller applicerandet av produkten.

Ifall du avser att använda produkten för några andra ändamål än vad som är rekommenderade i detta dokument utan att först erhålla vår skriftliga bekräftelse gällande produktens tillämplighet för det tilltänkta användandet, ska allt sådant användande ske på egen risk.