

Akviwax Satin

BESKRIVNING

Ett naturvaxskydd för trätor inomhus i fuktiga omgivningar.

PRODUKTEGENSKAPER OCH REKOMMENDERAD ANVÄNDNING

- Framtagen för bastubänkar, panelklädda väggar och tak. Andra användningsområden är dörrar och fönsterkarmar. Produkten är ett gott val för fuktiga inomhusområden
- Innehåller naturvax som absorberas av träet och bildar en fukt- och smutsbeständig yta med en sidenmjuk känsla
- M1-klassat vax. M1-klassificeringen för byggnadsmaterial med låga emissionsnivåer har erhållits från den finska Byggnadsinformationsstiftelsen RTS

TEKNISK DATA

Volymtorrhalt

abt. 24%

Vikttorrhalt

abt. 25%

Specifik vikt

1.0 kg/l

Rekommenderade spridningsmängder och teoretisk täckförmåga

Practical coverage depends on the application method, conditions and the shape and roughness of the surface to be treated.

Torktider

Drying and recoating times are related to the film thickness, temperature, the relative humidity of the air and ventilation

Glans

Matt.

Kulörer

Akvi Color AT, Colours for Wood and Interior wood stain and lacquers colour cards. Special shades for request.

Akvi Tone and Avatint tinting systems.

Akviwax Satin

APPLICERINGS INSTRUKTIONER

Förbehandling	Remove dust, loose particles and other impurities from the surface. Moisten lightly with water spray, let dry and sand loose wood fiber off. Remove sanding dust.
Appliceringsförhållanden	The surface to be treated has to be clean and dry. The moisture content of wood has to be below 20%. During application and drying temperature of the air, substrate and product must be over +10°C and relative humidity of the air below 70%. Good ventilation is required to ensure optimal result. Product can be dried with or without oven.
Applicering	Stir the wax carefully before use. Thin with water if necessary.
Förtunningar	Vatten
Rengöring av utrustning	Water. Tikkurila Tool Cleaner is recommended for removal of hardened wax.
VOC	The Volatile Organic Compounds amount is 130g/litre of wax.
HÄLSA OCH SÄKERHET	Följ föreskrifterna som anges på etiketten. I säkerhetsdatablad finns noggrannare uppgifter om vilka faror som är förknippade med användningen samt information om vilka skyddsåtgärder som bör vidtagas. Säkerhetsdatablad kan erhållas på begäran av Tikkurila Sverige AB.

Endast för industriell och yrkesbruk.

Informationen i detta dokument är inte avsedd att vara uttömmande eller fullständigt. Informationen baserar sig på laboratorietester och praktisk erfarenhet och är given efter vår bästa kunskap. Produktens kvalitet kontrolleras av vårt verksamhetssystem, baserat på krav av ISO9001 och ISO14001. Som tillverkare kan vi inte kontrollera de omständigheterna under vilka produkten används eller de många faktorerna som påverkar användandet och applicerandet av produkten. Tikkurila Sverige AB ansvarar inte för fall där produkten används i strid med anvisningarna eller för otillämpliga ändamål. Vi förbehåller oss rätten att förändra den givna informationen ensidigt utan anmälan.

Produkten är avsedd endast för yrkesbruk och ska endast användas av de som har tillräckliga kunskaper och färdigheter för att kunna använda produkten på rätt sätt. Informationen i detta dokument är endast rådgivande. Så långt tillåtet i tillämplig lag, ska Tikkurila inte anses vara ansvarig för de förhållandena under vilka produkten används eller för användandet eller applicerandet av produkten.

Ifall du avser att använda produkten för några andra ändamål än vad som är rekommenderade i detta dokument utan att först erhålla vår skriftliga bekräftelse gällande produktens tillämplighet för det tilltänkta användandet, ska allt sådant användande ske på egen risk.