

# Colowood

## BESKRIVNING

Ett vattenburet fyllnadsmaterial för trätor.

## PRODUKTEGENSKAPER OCH REKOMMENDERAD ANVÄNDNING

- För att fylla hål i trätor inomhus, såsom fiberpaneler, massivt trä eller faner
- Rekommenderas för möbler, dörrar, panelväggar och tak

## TEKNISK DATA

### Volymtorrhalt

64±2%

### Vikttorrhalt

82±2%

### Specifik vikt

2,0 ± 0,2 kg/l

### Rekommenderade spridningsmängder och teoretisk täckförmåga

Övertäckning beror på appliceringsmetod, förhållanden och form och grovhet på ytan som ska behandlas.

### Torktider

Tunt fyllningsskikt kan slipas efter 4 timmar och djupare fyllningsskikt efter 24 timmar.

### Glans

Matt.

### Kulörer

Björk, björkkvist, tall, tallkvist, ek, ekkvist, bok och mahogny.

# Colowood

## APPLICERINGS INSTRUKTIONER

<b>Förbehandling</b>	Ta bort damm, lösa partiklar och andra föroreningar från ytan.
<b>Rekommenderade täckfärger</b>	Kan ommålas med Tikkurilas vattenburna UV- och lösningsmedelsburna produkter.
<b>Appliceringsförhållanden</b>	Ytan som ska behandlas måste vara torr, luftens temperatur minst + 5 ° C och luftens relativa fuktighet under 80%
<b>Applicering</b>	Applicera med en spatel. Tunnt med vatten, om det behövs. Fyll stora hål helst två eller flera gånger. Slipa ytan och ta bort slipdamm.
<b>Förtunningar</b>	Vatten
<b>Rengöring av utrustning</b>	Vatten
<b>VOC</b>	Mängden flyktiga organiska föreningar är 22 g / liter spackel. VOC-innehållet i kittet (förtunnat 10 volymprocent) är 20 g / l.

## HÄLSA OCH SÄKERHET

Följ föreskrifterna som anges på etiketten. I säkerhetsdatablad finns noggrannare uppgifter om vilka faror som är förknippade med användningen samt information om vilka skyddsåtgärder som bör vidtagas. Säkerhetsdatablad kan erhållas på begäran av Tikkurila Sverige AB.

### Endast för industriell och yrkesbruk.

Informationen i detta dokument är inte avsedd att vara uttömmande eller fullständigt. Informationen baserar sig på laboratorietester och praktisk erfarenhet och är given efter vår bästa kunskap. Produktens kvalitet kontrolleras av vårt verksamhetssystem, baserat på krav av ISO9001 och ISO14001. Som tillverkare kan vi inte kontrollera de omständigheterna under vilka produkten används eller de många faktorerna som påverkar användandet och applicerandet av produkten. Tikkurila Sverige AB ansvarar inte för fall där produkten används i strid med anvisningarna eller för otillämpliga ändamål. Vi förbehåller oss rätten att förändra den givna informationen ensidigt utan anmälan.

Produkten är avsedd endast för yrkesbruk och ska endast användas av de som har tillräckliga kunskaper och färdigheter för att kunna använda produkten på rätt sätt. Informationen i detta dokument är endast rådgivande. Så långt tillåtet i tillämplig lag, ska Tikkurila inte anses vara ansvarig för de förhållandena under vilka produkten används eller för användandet eller applicerandet av produkten.

Ifall du avser att använda produkten för några andra ändamål än vad som är rekommenderade i detta dokument utan att först erhålla vår skriftliga bekräftelse gällande produktens tillämplighet för det tilltänkta användandet, ska allt sådant användande ske på egen risk.