

# Golvbeläggning i ishockeyhallar

**Temafloor 150** är en tvåkomponent epoxi färg som lämpar sig väl för ytbehandling av ishockeyhallarnas betonggolv. Färgen syns klart genom isen och ger isen en skinande yta. Ett golv belagt med Temafloor 150 är ett bra underlag även för inline hockey utan is. Beläggningen är hård och slitstark och har goda friktionsegenskaper som passar väl för spelet.

- Rekommenderad filmtjocklek 150-300 my
- God kemikalieresistens och mot mekanisk nötning
- Rekommenderas också för beläggning av golv i ishallarnas serviceutrymmen, trappuppgångar och åskådarläktare.

## TIKKURILA PRODUKTER HAR MED FRAMGÅNG ANVÄTTS I T.EX.

**Globen Arena**, Stockholm

**Kempehallen**, Örnsköldsvik

**Björkängshallen Ishall**, Huddinge

**Segeltorps Ishall**, Stockholm

(Kungens Kurva)

**Hägernäs Ishall**, Stockholm (Täby)

**Järna Ishall**, Södertälje (Järna)

**Vilundaparkens Ishall**, Upplands

Väsby

**Hartwall Arena**, Helsingfors, Finland

**HK-Arena**, Turku, Finland

**Ice Hall Daugavpils**, Latvia

**Ice Palace**, St Petersburg, Russia

**Imatra Ice hockey centre**, Finland

**Jyväskylä Ice hockey centre**, Finland

**Kokkola Ice hockey centre**, Finland

**Luzhniki**, Moscow, Russia

**Naantali Ice hockey centre**, Finland

**Oulunkylä Ice hockey centre**, Finland

**Parainen Ice hockey centre**, Finland

**Pirkkola Ice hockey centre**, Finland

**Raisio Ice hockey centre**, Finland

**Salla Ice hockey centre**, Finland

**Salmisaari Ice hockey centre**, Finland

**Sport Place**, St Petersburg, Russia

**Valtti-Arena**, Vantaa, Finland



# Golvbeläggning i ishockeyhallar

## ALLMÄNA KRAV PÅ BETONGEN

Betongen skall ha tillräcklig styrka för att tåla vald ytbehandling och tänkt belastning.

## INSTRUKTION FÖR APPLICERING

Fuktighetsgraden i betongen skall mätas före appliceringen. Detta är speciellt viktigt när man behandlar tidigare ytbehandlade golvytor. Om betongens relativa fuktighet överstiger (RH) 97 % måste ytan torka före behandlingen. Olja och kemikalier avlägsnas genom emulsionsvätt.

Rengör ytorna genom blästring, slipning med diamantslipmaskin eller någon motsvarande metod. Gammal färg skall avlägsnas helt så att betongytan blir ren. Avlägsna slipdammet med dammsugning före appliceringen. Primera ytan med förtunnad Temafloor 150 epoxifärg, ca 30 vol.% med Förtunning 1029. Gropar och sprickor spacklas igen med epoxispackel. Låt den primerade ytan torka 6-8 timmar före applicering av täckfärgen Temafloor 150, som förtunnas ca 20 vol. % med förtunning 1029. Spellinjerna målas 24 timmar efter utmålningen.

## FÄRGKULÖRER FÖR MÅLNING AV ISUNDERLAGET

Spelyta	Vit	TVT 0201
Målgård	Ljusblå	NCS 0020-R90B
Spellinjerna	Blå	NCS 3060-B
	Röd	NCS 1080-Y90R

## FÖR PROFESSIONELLT RESULTAT ANVÄND TIKKURILA

För ytterligare information finns på produktens datablad och säkerhetsblad. Vår erfarna personal kan förse dig med all information vad gäller produkter. Forskning och utveckling testrapporter och våra referenser ytor. Kontakta din närmaste Temaspeed återförsäljare eller Tikkurila representant.

## Teknisk data (+23 °C, RH 50%)

Filmtjocklek	150-300 my
Densitet, färdig blandning	1,7 kg/l
Fullt uthärdat	7 dygn
Max. RH i betong	<97 %
Målnings temperatur	+15 °C-+35 °C
Kulörer	TCH- och TVH bas kulörer
Tryckhållfasthet, ISO 604	44,4 Mpa
Böjhållfasthet, ISO 178	41,0 Mpa
Elasticitetsmodul, ISO 178	3240 Mpa
Draghållfasthet, ISO 527-2	22,9 Mpa
Max. temp. vått, ISO 3248	+60 °C
Max. temp. torrt, ISO 3248	+70 °C
Kemikalierestens	Se separat datablad
Vattentät	Ja
Brandsäker, EN 13501-1	B <sub>fl</sub> -s1

