



TIKKURILA

INDUSTRY



Golvprodukter: blandningsförhållanden

www.tikkurila.se

LATHUND FÖR INDUSTRIGOLV

Ibland är det enklare att väga produktkomponenter när inte hela satser behövs. Lägg ifrån dig miniräknaren och ta hjälp av Tikkurilas lathund.

PRODUKT/ER	VIKT	VOLYM	SATS.STL L HINK A+B	DENSITET KG/L A-B
Fontedur FL Matt > A : B	9,55 : 1	10 : 1	9 + 0,9	1,1 - 1,15
Fontefloor PU Matt > A : B	11,5 : 1	10 : 1	8 + 0,8	1,3 - 1,15
Fontefloor EP Primer > A : B	1,45 : 1	3 : 2	7,5 + 5	1,1 - 1,15
Fontefloor EP Clear > A : B	2,85 : 1	5 : 2	6 + 2	1,1 - 1,15
Fontefloor EP 100 > A : B	3,4 : 1	3 : 1	6 + 2	1,3 - 1,15

PRODUKT/ER	VIKT	VOLYM	SATS.STL L HINK A+B	DENSITET KG/L A-B
Temafloor 150 > A : B	6,7 : 1	4 : 1	7,5 + 1,9	1,7 - 1,0
Temafloor 210 Clear > A : B	2,2 : 1	2 : 1	6 + 3	1,1 - 1,01
Temafloor 220W Primer > A : B	2,15 : 1	2 : 1	10 + 5	1,1 - 1,03
Temafloor P300 > A : B	5,6 : 1	4 : 1	10 + 2,5	1,4 - 1,0
Temafloor 400 > A : B	3,25 : 1	3 : 1	9 + 3	1,1 - 1,01
Temafloor 500M > A : B	4,2 : 1	3 : 1	12 + 4	1,4 - 1,0
Temafloor Membrane > A : B	2,35 : 1	2 : 1	10 + 5	1,4 - 1,2
Temafloor PU > A : B	4,55 : 1	4 : 1	12 + 3	1,4 - 1,23
Temafloor PU Color > A : B	2,85 : 1	2,5 : 1	12 + 4,8	1,4 - 1,22

PRODUKT/ER	VIKT	VOLYM	SATS. STL L HINK A+B	DENSITET KG/L A-B
Temafloor PU Deck > A : B	2,7 : 1	3 : 1	9 + 3	1,1 – 1,23
Temafloor PU Flex > A : B	4,6 : 1	4 : 1	12 + 3	1,4 – 1,21
Temafloor PU Flex Color > A : B	3,45 : 1	3 : 1	12 + 4	1,4 – 1,22
Temafloor PU-UV > A : B	2,60 : 1	2 : 1	10 + 5	1,4 – 1,07
Temafloor PU-UV Color > A : B	2,75 : 1	2 : 1	10 + 5	1,55 – 1,13

Tikkurila Sverige AB

Textilgatan 31 | 120 86 STOCKHOLM

Tel: 08-775 63 21 | se-order@tikkurila.com

www.tikkurila.se