

Dicco Color

BESKRIVNING

En lösningsmedelsburen bets.

PRODUKTEGENSKAPER OCH REKOMMENDERAD ANVÄNDNING

- Innehåller lösliga, ljusbeständiga färgämnen. En mycket snabbtorkande bets är perfekt för färgning av spacklingar
- Kan övermålas med både med vatten och lösningsmedelsburna lacker. Lösningemedelsburen bets minskar den svällning av trä
- Finns i tusentals färger. Produkten uppgraderar den naturliga trästrukturen. Färgprover på trä finns tillgängliga på begäran
- Rekommenderas för möbler, dörrar och andra trätytor och träpaneler för inomhusbruk

TEKNISK DATA

Volymtorrhalt

1–8 %, beroende på kulören.

Vikttorrhalt

1–10 %, beroende på kulören

Specifik vikt

0.9 kg / liter, beroende på kulör

Rekommenderade spridningsmängder och teoretisk täckförmåga

Recommended spreading amounts (unthinned)		Theoretical coverage
wet	dry	
40–60 g/m ²	5µm	14–16 m ² /l

Den faktiska sträckförmågan påverkas av appliceringsmetod och målningsförhållanden samt form och grovhet på ytorna.

Torktider

80–100 g/m ²	+23 °C	+50 °C	+70 °C	IRM
Övermålningsbar efter	20 min	5 min	2–3 min	15–30 s

Tork- och övermålningstider påverkas av filmtjocklek, temperatur, relativ luftfuktighet och ventilation

Kulörer

Färgkarta Dicco Color, och flera andra kulörer kan erhållas på begäran. Dicco Color färgbrytning.

Dicco Color

APPLICERINGS INSTRUKTIONER

Förbehandling Avlägsna damm, lösa partiklar och andra orenheter från ytan. Träytor måste slipas med sandpapper P150–320. Slipa med sandpapper P240–400 före nästa applicering. Allt slipdamm måste avlägsnas.

Rekommenderade täckfärger Merit 20, Merit 30, Merit 80, Akvilac FD 25, Akvilac FD-J 10, Akvilac FD-J 25, Akvilac FD 70.

Appliceringsförhållanden Ytan som ska behandlas ska vara ren och torr. Träets fukthalt måste vara under 20 %. Vid applicering och torkning måste temperaturen i luften, underlaget och produkten vara över +18 °C, och den relativa luftfuktigheten måste vara under 70 %. God ventilation krävs för att garantera optimalt resultat. Produkten kan torkas med eller utan ugn.

Applicering Rör om betsen noggrant före användning. Dicco Color-betsen kan blandas med Merit-lacker.

Vid konventionell sprutning ska produkten inte spädas. Rekommenderat munstycke är 1,0–1,4 mm och ett lufttryck på 1–3 bar.

Vid doppmålning ska produkten inte spädas.

Vid applicering med rulle ska produkten inte spädas.

Olika appliceringsmetodkan ge variationer i betsens kulör. Betsens kulör och intensitet bör kontrolleras innan den appliceras på större ytor. Observera att olika typer av klarlack kan ändra kulören. Även sandpapprets grovhet påverkar betsen.

Förtunningar Thinner 1027, Thinner 1033, Thinner 1035

Rengöring av utrustning Förtunning 2020 eller 1059.

VOC Halten av flyktiga organiska föreningar är 800 g/liter bets.

Maximal VOC-halt i användningsklar bets (utspädd 10 volym-%) är 800 g/liter.

HÄLSA OCH SÄKERHET

Följ föreskrifterna som anges på etiketten. I säkerhetsdatablad finns noggrannare uppgifter om vilka faror som är förknippade med användningen samt information om vilka skyddsåtgärder som bör vidtagas.

Säkerhetsdatablad kan erhållas på begäran av Tikkurila Sverige AB.

Endast för industriellt och yrkesbruk.

Informationen i detta dokument är inte avsedd att vara uttömmande eller fullständigt. Informationen baserar sig på laboratorietester och praktisk erfarenhet och är given efter vår bästa kunskap. Produktens kvalitet kontrolleras av vårt verksamhetssystem, baserat på krav av ISO9001 och ISO14001. Som tillverkare kan vi inte kontrollera de omständigheterna under vilka produkten används eller de många faktorerna som påverkar användandet och applicerandet av produkten. Tikkurila Sverige AB ansvarar inte för fall där produkten används i strid med anvisningarna eller för otillämpliga ändamål. Vi förbehåller oss rätten att förändra den givna informationen ensidigt utan anmälan.

Produkten är avsedd endast för yrkesbruk och ska endast användas av de som har tillräckliga kunskaper och färdigheter för att kunna använda produkten på rätt sätt. Informationen i detta dokument är endast rådgivande. Så långt tillåtet i tillämplig lag, ska Tikkurila inte anses vara ansvarig för de förhållandena under vilka produkten används eller för användandet eller applicerandet av produkten.

Ifall du avser att använda produkten för några andra ändamål än vad som är rekommenderade i detta dokument utan att först erhålla vår skriftliga bekräftelse gällande produktens tillämplighet för det tilltänkta användandet, ska allt sådant användande ske på egen risk.