

Dicco Crystal FF 30

PRODUKTEGENSKAPER OCH REKOMMENDERAD ANVÄNDNING

- Avger inte formaldehyd i miljön och är luktfri och mer användarvänlig och miljövänlig
- Utmärkt val när överlägsen färgbäständighet krävs. Den bildade färgfilmen har mycket mindre tendens att gulna än konventionella täcksikt
- Utmärkta utflytning och vätande egenskaper säkerställer den höga kvaliteten på den slutliga ytan. Den motstår slitage mycket längre än konventionella topplacker
- En snabbtorkande färg med goda fyllningsegenskaper för inomhusbruk
- Särskilt lämplig för produktionslinjer
- Innehåller inga aromatiska lösningsmedel

TEKNISK DATA

Volymtorrhalt 40±2% (blandning)

Vikttorrhalt 58±2% (blandning)

Specifik vikt 1.2 kg/l (blandning)

Rekommenderade spridningsmängder och teoretisk täckförmåga

Rekommenderad filmtjocklek (oförtunnad)		Teoretiskt sträckförmåga
våt	torr	
120–140 g/m ²	40–50 µm	10–12 m ² /l

Torktider

120–140 g/m ²	+23°C	+50°C
Klibbfri	10–20 min	5–15 min
Staplingsbar	4–6 t	35–45 min
Hanterbar	12–16 t	60–90 min

Glans

Halvmatt.

Dicco Crystal FF 30

APPLICERINGS INSTRUKTIONER

Rekommenderade grundfärger	Dicco Primer FF, Diccoplast Primer, Diccoplast Plus TIX.
Förtunningar	Thinner 1035, Thinner 1058
VOC	Mängden flyktiga organiska föreningar är 505 g/liter färgblandning. Maximal VOC-halt i bruksfärdig färgblandning (förtunnad 20 volymprocent) är 540 g/l. Direktiv 2004/42/EG är inte tillämpligt vid användning av produkten.
HÄLSA OCH SÄKERHET	Följ föreskrifterna som anges på etiketten. I säkerhetsdatablad finns noggrannare uppgifter om vilka faror som är förknippade med användningen samt information om vilka skyddsåtgärder som bör vidtagas. Säkerhetsdatablad kan erhållas på begäran av Tikkurila Sverige AB.

Endast för industriell bruk.

Informationen i detta dokument är inte avsedd att vara uttömmande eller fullständigt. Informationen baserar sig på laboratorietester och praktisk erfarenhet och är given efter vår bästa kunskap. Produktens kvalitet kontrolleras av vårt verksamhetssystem, baserat på krav av ISO9001 och ISO14001. Som tillverkare kan vi inte kontrollera de omständigheterna under vilka produkten används eller de många faktorerna som påverkar användandet och applicerandet av produkten. Tikkurila Sverige AB ansvarar inte för fall där produkten används i strid med anvisningarna eller för otillämpliga ändamål. Vi förbehåller oss rätten att förändra den givna informationen ensidigt utan anmälan.

Produkten är avsedd endast för yrkesbruk och ska endast användas av de som har tillräckliga kunskaper och färdigheter för att kunna använda produkten på rätt sätt. Informationen i detta dokument är endast rådgivande. Så långt tillåtet i tillämplig lag, ska Tikkurila inte anses vara ansvarig för de förhållandena under vilka produkten används eller för användandet eller applicerandet av produkten.

Ifall du avser att använda produkten för några andra ändamål än vad som är rekommenderade i detta dokument utan att först erhålla vår skriftliga bekräftelse gällande produktens tillämplighet för det tilltänkta användandet, ska allt sådant användande ske på egen risk.