

# Diccoplast 30 TIX

**BESKRIVNING** En tvåkomponents syrahärdad täckfärg.

**PRODUKTEGENSKAPER OCH REKOMMENDERAD ANVÄNDNING**

- Bra häng och är därför lätt att applicera även på vertikala ytor. Produkten flyter ut jämnt
- Slitstark färg med utmärkta fyllningsegenskaper. Det slutliga resultatet ser fylligt ut• Bra repmotstånd och kemisk beständighet hjälper ytan att bibehålla gott utseende under en längre tid
- Tixotrop färg med bra täckande egenskaper
- Snabbtorkande topplack
- Emissionsnivåerna för denna färg uppfyller E1-klassificeringen. Färgen har testats enligt EN 717-1 och formaldehydemission är mindre än 0,124 mg / m<sup>3</sup> luft
- Rekommenderas för möbler, dörrar och andra trä- och fiberpanelsytor

## TEKNISK DATA

**Volymtorrhalt** 48±2% (blandning)

**Vikttorrhalt** 68±2% (blandning)

**Specifik vikt** 1.2 kg/ (blandning)

**Mixing ratio** Färg 100 volymdelar Diccoplast 30 Tix  
Härdare 10 volymdelar 006 2098

**Brukstid (+23°C)** 48 timmar

**Rekommenderade spridningsmängder och teoretisk täckförmåga**

Recommended spreading amounts (unthinned)		Theoretical coverage
wet	dry	
100–120 g/m <sup>2</sup>	40–50 µm	11–13 m <sup>2</sup> /l

Den faktiska sträckförmågan påverkas av appliceringsmetod och målningsförhållanden samt form och grovhet på ytorna.

**Torktider**

100–120 g/m <sup>2</sup>	+23 °C	+50 °C
Beröringstorr efter	20–30 min	10–20 min
Staplingstorr efter	4–6 timmar	40–60 min
Torr att förpacka efter	1 dag	2–3 timmar

Staplingstemperatur under +35 °C.

Tork- och övermålningstider påverkas av filmtjocklek, temperatur, relativ luftfuktighet och ventilation.

**Glans** Halvmatt.

**Kulörer** Färgkartor RAL, NCS, SSG, BS, MONICOLOR NOVA och SYMPHONY. TEMASPEED PREMIUM färgbrytning.

# Diccoplast 30 TIX

## APPLICERINGS INSTRUKTIONER

<b>Förbehandling</b>	Avlägsna damm, lösa partiklar och andra orenheter från ytan. Träytor måste slipas med sandpapper P150–320. Slipa med sandpapper P240–400 före nästa applicering. Allt slipdamm måste avlägsnas.
<b>Rekommenderade grundfärger</b>	Diccoplast Primer, Diccoplast Plus TIX.
<b>Appliceringsförhållanden</b>	Ytan som ska behandlas ska vara ren och torr. Träets fukthalt måste vara under 20 %. Vid applicering och torkning måste temperaturen i luften, underlaget och produkten vara över +18 °C, och den relativa luftfuktigheten måste vara under 70 %. God ventilation krävs för att garantera optimalt resultat. Produkten kan torkas med eller utan ugn.
<b>Blandning av komponenter</b>	Rör först om basen och härdaren var för sig. Korrekta andelar bas och härdare måste blandas grundligt före användning. Använd maskinell omrörare för att blanda. Otillräcklig blandning eller fel blandningsförhållande leder till ojämn torkning av ytan och försvagar beläggningens egenskaper.  Använd inte behållare av järn vid blandningen. Använd istället behållare av plast, emalj eller syrabeständiga stålbehållare.
<b>Applicering</b>	Vid användning av högtrycksspruta ska produkten spädas med cirka 10–20 % till en viskositet på 25–50s (DIN4). Rekommenderat munstycke är 0,011–0,015 tum och ett tryck på 80–140 bar. Sprutvinkeln ska väljas med hänsyn till föremålets form.  Vid användning av luftassisterad högtrycksspruta ska produkten spädas med cirka 10–20 % till en viskositet på 25–50s (DIN4). Rekommenderat munstycke är 0,011–0,015 tum och ett tryck på 40–120 bar. Lufttrycket ska vara omkring 1–3 bar. Sprutvinkeln ska väljas med hänsyn till föremålets form.  Vid konventionell sprutning ska produkten spädas med cirka 10–20 % till en viskositet på 20–25s (DIN4). Rekommenderat munstycke är 1,4–1,8 mm och ett tryck på 2–3 bar.
<b>Förtunningar</b>	Thinner 1027, Thinner 1033
<b>Rengöring av utrustning</b>	Thinner2020 eller 1059.
<b>VOC</b>	Mängden flyktiga organiska föreningar är 425 g/liter färgblandning. VOC-halten i färgblandningen (förtunnad 20 volymprocent) är 480 g/l. VOC 2004/42/EG (kat A/j) 500 g/l (2010).
<b>HÄLSA OCH SÄKERHET</b>	Följ föreskrifterna som anges på etiketten. I säkerhetsdatablad finns noggrannare uppgifter om vilka faror som är förknippade med användningen samt information om vilka skyddsåtgärder som bör vidtagas. Säkerhetsdatablad kan erhållas på begäran av Tikkurila Sverige AB.

**Endast för industriellt och yrkesbruk.**



## Diccoplast 30 TIX

Informationen i detta dokument är inte avsedd att vara uttömmande eller fullständigt. Informationen baserar sig på laboratorietester och praktisk erfarenhet och är given efter vår bästa kunskap. Produktens kvalitet kontrolleras av vårt verksamhetssystem, baserat på krav av ISO9001 och ISO14001. Som tillverkare kan vi inte kontrollera de omständigheterna under vilka produkten används eller de många faktorerna som påverkar användandet och applicerandet av produkten. Tikkurila Sverige AB ansvarar inte för fall där produkten används i strid med anvisningarna eller för otillämpliga ändamål. Vi förbehåller oss rätten att förändra den givna informationen ensidigt utan anmälan.

Produkten är avsedd endast för yrkesbruk och ska endast användas av de som har tillräckliga kunskaper och färdigheter för att kunna använda produkten på rätt sätt. Informationen i detta dokument är endast rådgivande. Så långt tillåtet i tillämplig lag, ska Tikkurila inte anses vara ansvarig för de förhållandena under vilka produkten används eller för användandet eller applicerandet av produkten.

Ifall du avser att använda produkten för några andra ändamål än vad som är rekommenderade i detta dokument utan att först erhålla vår skriftliga bekräftelse gällande produktens tillämplighet för det tilltänkta användandet, ska allt sådant användande ske på egen risk.