



TIKKURILA ISOXYDE

BESKRIVNING	Hydrofob vattenburen tjockskiktsfärg baserad på en kombination av akryl- och styrenpolymerer. Innehåller rostskyddspigment.
REKOMMENDERAD ANVÄNDNING	Tak och metallkonstruktioner.
PRODUKTEGENSKAPER	Lämplig för järn, aluminium, zink, galvaniserade ytor, plastisolplattor, polyester och alkydytor. Kan användas utan en primer.





TIKKURILA

ISOXYDE

TEKNISKA DATA	
Kulörer	Färdiga nyanser: Mörkgrå antracit, grå antracit, svart, ljusgrå, mörkbrun, oxidröd, tegelröd, vit
Glans	Matt.
Sträckförmåga	5 m ² /l (200 µm våtfilm/82 µm torrfilm). Om underlaget är i gott skick och bara behöver fixas till är 1 lager tillräckligt. I annat fall appliceras två lager med en total täckning av 2,5 m ² /l, (400 µm våtfilm/164 µm torrfilm). Den faktiska räckvidden påverkas av appliceringsmetoden, samt ytans form och material.
Burkstorlekar	10 l
Appliceringsmetod	Pensel, roller eller airless-spruta, munstycken 19–21, 180–220 bar.
Torktid (23°C och 50% relativ luftfuktighet)	Torkningstiden för våt skiktjocklek 200 µm: Klibbfri efter cirka 3 timmar. Övermålningsbar efter minst 6 timmar. Helt härdad efter cirka 48 timmar. Tork- och övermålningstider beror på filmtjocklek, temperatur, relativ luftfuktighet och ventilation.
Densitet (kg/l)	1,21–1,25 kg/l (beroende på kulör)
Volymtorrhalt (%)	41
VOC	(kat. A/d) 130 g/l (2010) Isoxyde innehåller VOC max. 130 g/l

ISOXYDE

APPLICERINGSINSTRUKTIONER

Appliceringsförhållanden

Temperaturen måste vara mellan 8–30 °C och den relativa luftfuktigheten under 85 % RH.

Grundmålning

Rengör tidigare målade ytor noggrant med Tikkurila Panssaripesu och varmt vatten så att all smuts och fett avlägsnas. Om Isoxyde används på galvaniserat stål måste ytan slipas och rengöras före applicering. Behandla korroderade ytor med RustConverter före applicering. Ytan måste vara ren, torr och hållfast.

Rör om Isoxyde ordentligt före användning. Applicera med en pensel, roller eller airless-spruta (munstycken 19–21, 180–220 bar). För att säkerställa en optimal filmtjocklek bör du måla i två skikt. Används utspädd. Viskositeten kan justeras nedåt vid utspädning med max. 10 % vatten. Utför alltid en provmålning för att säkerställa att produkten och ytorna är kompatibla.

Underhålls instruktioner

Efter en månad från målningen kan en smutsig yta rengöras med Huoltopesu (blanda 1 del Huoltopesu med 10 delar vatten). Rengör fläckar och mycket smutsiga ytor med en starkare Huoltopesu-lösning (1: 1). Efter tvätt, skölj med vatten och låt torka.

Miljö och avfallshantering

Lämna avfall i vätskeform till samlingsplats för farligt avfall. Lämna tomma, torra förpackningar till återvinning eller när det inte är möjligt till osorterat blandavfall.

Hälsa och säkerhetsmärkning

Säkerhetsdatablad finns att rekvirera. Varning! Farliga respirabla droppar kan bildas vid sprejning. Inandas inte sprej eller dimma. Innehåller 3-aminopropyltriethoxisilan, 1,2-benzisotiazol-3(2H)-on (BIT) och blandning av 5-klor-2-metyl-2H-isotiazol-3-on [EG nr 247-500-7] och 2-metyl-2H-isotiazol-3-on [EG nr 220-239-6] (3:1) (C(M)IT/MIT (3:1)). Kan orsaka en allergisk reaktion. Använd skyddshandskar. Produkten innehåller konserveringsmedel som skyddar produkten under lagring. Innehåller: blandning av 5-klor-2-metyl-2H-isotiazol-3-on [EG nr 247-500-7] och 2-metyl-2H-isotiazol-3-on [EG nr 220-239-6] (3:1) (C(M)IT/MIT (3:1))