

# Dicco Crystal FF 35

## TEKNISK DATA

Rekommenderade  
spridningsmängder och  
teoretisk täckförmåga

Rekommenderad filmtjocklek (oförtunnad)		Teoretiskt sträckförmåga
våt	torr	
120–140 g/m <sup>2</sup>	40–50 µm	10–12 m <sup>2</sup> /l

Torktider

120–140 g/m <sup>2</sup>	+23°C	+50°C
Klibbfri	10–20 min	5–15 min
Staplingsbar	4–6 t	35–45 min
Hanterbar	12–16 t	60–90 min

Glans

Halvblank.

# Dicco Crystal FF 35

## APPLICERINGS INSTRUKTIONER

**Rekommenderade grundfärger** Dicco Primer FF, Diccoplast Primer, Diccoplast Plus TIX.

**Förtunningar** Thinner 1035, Thinner 1058

## HÄLSA OCH SÄKERHET

Följ föreskrifterna som anges på etiketten. I säkerhetsdatablad finns noggrannare uppgifter om vilka faror som är förknippade med användningen samt information om vilka skyddsåtgärder som bör vidtagas. Säkerhetsdatablad kan erhållas på begäran av Tikkurila Sverige AB.

### Endast för industriell bruk.

Informationen i detta dokument är inte avsedd att vara uttömmande eller fullständigt. Informationen baserar sig på laboratorietester och praktisk erfarenhet och är given efter vår bästa kunskap. Produktens kvalitet kontrolleras av vårt verksamhetssystem, baserat på krav av ISO9001 och ISO14001. Som tillverkare kan vi inte kontrollera de omständigheterna under vilka produkten används eller de många faktorerna som påverkar användandet och applicerandet av produkten. Tikkurila Sverige AB ansvarar inte för fall där produkten används i strid med anvisningarna eller för otillämpliga ändamål. Vi förbehåller oss rätten att förändra den givna informationen ensidigt utan anmälan.

Produkten är avsedd endast för yrkesbruk och ska endast användas av de som har tillräckliga kunskaper och färdigheter för att kunna använda produkten på rätt sätt. Informationen i detta dokument är endast rådgivande. Så långt tillåtet i tillämplig lag, ska Tikkurila inte anses vara ansvarig för de förhållandena under vilka produkten används eller för användandet eller applicerandet av produkten.

Ifall du avser att använda produkten för några andra ändamål än vad som är rekommenderade i detta dokument utan att först erhålla vår skriftliga bekräftelse gällande produktens tillämplighet för det tilltänkta användandet, ska allt sådant användande ske på egen risk.