



TIKKURILA

ETERNIT PRIMER

BESKRIVNING

Primer för tak av fibercement.

REKOMMENDERAD ANVÄNDNING

Eternit Primer används på plattor av fibercement och betong.
Eternit Primer är inte lämplig för användning på taktegel eller naturskiffer.

PRODUKTEGENSKAPER

Eternit Primer är en vattenburen primer för tak av fibercement, särskilt lämplig för äldre mycket absorberande takplattor. Eternit Primer tränger in i fibercementplattan och säkerställer god vidhäftning av täckfärg. Eternit Primer bör alltid målas över med Isonit 12, 20, 50 eller Rubber. Rubber rekommenderas särskilt för nedbrutna grundmålade fibercementplattor.

ETERNIT PRIMER

TEKNISKA DATA

Kulörer	Även tillgänglig i fabriksförberedda nyanser: Mörkgrå antracit, svart och rödbrun
Glans	Helmatt. -
Sträckförmåga	5-7 m ² /l (1 strykning) Faktiskt sträckförmåga beror på appliceringsmetod och materialets form och yta
Burkstorlekar	10 l
Appliceringsmetod	Pensel, roller eller airless, munstycken 19–21, tryck 180–220 bar.
Torktid	Torkningstiden för våt skiktjocklek 200 µm 20 °C/65 % RH: Övermålningsbar efter 1 timme. Torkningstiden beror på filmtjocklek, temperatur, relativ luftfuktighet och ventilation.
Densitet (kg/l)	1.2
VOC	Undvik spill i avloppet, vattendrag eller marken. Avfallshantera produkten enligt lokala föreskrifter för farligt avfall. Lämna in tomma, torra förpackningar till återvinningen eller avfallshantera dem enligt lokala föreskrifter. VOC: Max. 30 g/l (Kat. A/h)
Lagring	Förvara på en sval plats, skyddad från frost i tätt slutna originalbehållare och utom räckhåll för barn.

ETERNIT PRIMER

APPLICERINGSINSTRUKTIONER

Appliceringsförhållanden

Temperaturen måste vara mellan 8–30 °C och den relativa luftfuktigheten < 85 % RH.

Förbehandling

Tak som ska grundas med Eternit Primer bör rengöras ordentligt med högtryckstvätt och Iso A-Clean.

För att säkerställa en optimal skiktjocklek bör du måla i två skikt. Tillåt tillräcklig torkningstid mellan applikationerna.

Utför alltid en provmålning för att säkerställa att produkten och ytorna är kompatibla.

Rengöring av utrustning

Rengör verktygen med vatten och tvål. Rengör verktygen med vatten och rengöringsmedel.

Miljö och avfallshantering

Töm ej i avlopp, vattendrag eller jordmån. Lämna avfall i vätskeform till insamlingsplats för farligt avfall. Lämna tomma, torra förpackningar till återvinning eller när det inte är möjligt till osorterat blandavfall.

Hälsa och säkerhetsmärkning

Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer. Undvik utsläpp till miljön. Använd skyddshandskar. Innehåller 1,2-benzisotiazol-3(2H)-on (BIT), reaktionsblandning av 5-klor-2-metyl-2H-isotiazol-3-on och 2-metyl-2H-isotiazol-3-on (3:1) (C(M)IT/MIT (3:1)) och 2-oktyl-2H-isotiazol-3-on (OIT). Kan orsaka en allergisk reaktion. Produkten innehåller konserveringsmedel som skyddar produkten under lagring. Innehåller: reaktionsblandning av 5-klor-2-metyl-2H-isotiazol-3-on och 2-metyl-2H-isotiazol-3-on (3:1) (C(M)IT/MIT (3:1))

Informationen i detta dokument är inte avsedd att vara uttömmande eller fullständigt. Informationen baserar sig på laboratorietester och praktisk erfarenhet och är given efter vår bästa kunskap. Produktens kvalitet kontrolleras av vårt verksamhetssystem, baserat på krav av ISO9001 och ISO14001. Som tillverkare kan vi inte kontrollera de omständigheterna under vilka produkten används eller de många faktorer som påverkar användandet och applicerandet av produkten. Tikkurila ansvarar inte för fall där produkten används i strid med anvisningarna eller för otillämpliga ändamål. Vi förbehåller oss rätten att förändra den givna informationen ensidigt utan anmälan.