

Fontefloor Pu Cem Cove

BESKRIVNING Ett vattenburet hybrid-polyuretanbaserat material för hålkäl.

PRODUKTEGENSKAPER OCH REKOMMENDERAD ANVÄNDNING

- Snabbhärdande material för hålkäl.
- För användning inom Fontefloor PU Cem-systemet.
- Svag lukt.

TEKNISK DATA

Volymtorrhalt 1

Specifik vikt 1.75 kg / l (blandad)

Brukstid (+23°C) Vid + 20 ° C: ca. 15 minuter

Praktisk sträckförmåga För ett plant underlag:

Cirka 2,4 meter / enhet med en radie på 2 cm och 10 cm höjd eller cirka 1 m² med en tjocklek på 5 mm / enhet på 10 kg.

Obs! Maximalt tjocklek på ett lager är ca. 6 mm.

Praktisk täckning beror på underlagets jämnhet

Torktid (+23°C) Gångtrafik efter 8 timmar
Mekanisk exponering efter 24 timmar
Kemisk beständighet efter 7 dagar

Vid lägre temperatur kommer härdningsprocessen att vara längre.

Rengöring av utrustning Rengöring av utrustning med thinner 1061. Utrustning bör rengöras omedelbart efter användning innan primern har torkat.

Utseende Matt. Solljus kommer att förändra materialets nyans och glans på lång sikt.

Kulörer Röd, grön, ljusbrun, grå och crème.

Förtunnings instruktioner Förtunna inte Fontefloor PU Cem Cove.

VOC VOC 2004/42/EC (kat A/j) 140 g/l (2010)
Fontefloor PU Cem Cove: max. VOC < 140 g/l

Burkstorlekar 1,5 L

Fontefloor Pu Cem Cove

APPLICERINGS INSTRUKTIONER

Förbehandling	<p>Ta bort fett, olja och andra föroreningar innan du slipar. Ta bort cementhud och/eller flagande färg genom slipning, fräsning eller blästring. Välj den metod som är bäst lämpad för arbetsplatsen.</p> <p>Rengör eventuella håligheter och ta bort löst och sprött material. Öppna sprickor med ex. spårsåg. Efter mekaniskt förarbete avlägsnas noggrant löst material och damm med dammsugare.</p> <p>Underlaget måste ha en draghållfasthet på minst 1,5 MPa.</p> <p>Vid produktapplicering på cementbaserade avjämningsmassor skall först dess kompatibilitet med hårdplast kontrolleras.</p>
Appliceringsförhållanden	<p>Underlagets relativa fuktighet bör inte överstiga 97%. Fuktigheten i betongen bör vara under 4 viktprocent.</p> <p>Arbetsytan, luften och materialet bör hålla minst +15°C under applicering och härdning. Relativ luftfuktighet bör inte överstiga 80%.</p>
Blandning av komponenter	<p>Rör först om basen och härdaren var för sig. Blanda rätt proportioner av bas och härdare ordentligt (cirka 3 minuter för att få en homogen blandning) genom att använda en industriell handborr med omrörare på låg hastighet. Otillräcklig blandning eller fel blandningsförhållande leder till ojämn torkning av ytan, försvagar beläggningsens egenskaper och medför risk för misslyckad applicering.</p>
Grundmålning	<p>Grunda med oförtunnad Fontefloor PU CEM Primer. Håll blandningen på golvet, applicera med en åtgång på 0,25kg/m².</p>
Lagning	<p>Laga hål och sprickor med utspädd Fontefloor PU Cem 2 eller Temafloor 400 epoxilack och torr, ren sand. Blandningsförhållande t.ex. 1 volymdel av epoxi eller Fontefloor PU Cem 2-blandning och 1–2 volymdelar sand med kornstorlek Ø 0,1–0,6 mm. Sand de lappade områdena före övermålning, om det behövs.</p>
Täckfärg	<p>Fontefloor PU Cem Cove appliceras på den ohärdade Fontefloor PU Cem Primer.</p>
Lagring	<p>Under skydd och fri från marken, under torra förhållanden över + 5 ° C och under + 25 ° C. Detta är särskilt viktigt för del C. Skydda mot frost även under transport.</p>
HÄLSA OCH SÄKERHET	<p>Följ föreskrifterna som anges på etiketten. I säkerhetsdatablad finns noggrannare uppgifter om vilka faror som är förknippade med användningen samt information om vilka skyddsåtgärder som bör vidtagas.</p> <p>Säkerhetsdatablad kan erhållas på begäran av Tikkurila Sverige AB.</p>

Informationen i detta dokument är inte avsedd att vara uttömmande eller fullständigt. Informationen baserar sig på laboratorietester och praktisk erfarenhet och är given efter vår bästa kunskap. Produktens kvalitet kontrolleras av vårt verksamhetssystem, baserat på krav av ISO9001 och ISO14001. Som tillverkare kan vi inte kontrollera de omständigheterna under vilka produkten används eller de många faktorerna som påverkar användandet och applicerandet av produkten. Tikkurila Sverige AB ansvarar inte för fall där produkten används i strid med anvisningarna eller för otillämpliga ändamål. Vi förbehåller oss rätten att förändra den givna informationen ensidigt utan anmälan.

Produkten är avsedd endast för yrkesbruk och ska endast användas av de som har tillräckliga kunskaper och färdigheter för att kunna använda produkten på rätt sätt. Informationen i detta dokument är endast rådgivande. Så långt tillåtet i tillämplig lag, ska Tikkurila inte anses vara ansvarig för de förhållandena under vilka produkten används eller för användandet eller applicerandet av produkten.

Ifall du avser att använda produkten för några andra ändamål än vad som är rekommenderade i detta dokument utan att först erhålla vår skriftliga bekräftelse gällande produktens tillämplighet för det tilltänkta användandet, ska allt sådant användande ske på egen risk.