



TIKKURILA  
**METAL PRIMER WB**

<b>BESKRIVNING</b>	Vattenburen rostskyddsprimer med god vidhäftningsförmåga.
<b>REKOMMENDERAD ANVÄNDNING</b>	Lämplig för plåtak och gamla takplattor belagda med plastisol.
<b>PRODUKTEGENSKAPER</b>	Metal Primer WB tillåter övermålning med Isonit och Rubber på metaltak. Metal Primer WB bör alltid målas över med Isonit eller Rubber.





TIKKURILA

## METAL PRIMER WB

TEKNISKA DATA	
Kulörer	Ljusgrå
Glans	Matt.
Sträckförmåga	8 m <sup>2</sup> /l (120 µm våtfilm/45 µm torrfilm). Faktiskt sträckförmåga beror på appliceringsmetod och materialets form och yta.
Burkstorlekar	10 l
Förtunning	Använd otunnad - kan förtunnas med max. 5% vatten.
Appliceringsmetod	Pensel, roller eller airless-spruta, munstycken 19–21, 180–220 bar.
Torktid	Torkningstiden för våt skiktjocklek 120 µm: Övermålningsbar efter cirka 2 timmar. Övermålningstider beror på filmtjocklek, temperatur, relativ luftfuktighet och ventilation.
Densitet (kg/l)	1,25 kg/l.
Volymtorrhalt (%)	37
VOC	(kat. A/h) 30 g/l (2010) Metal Primer WB innehåller VOC max. 30 g/l.

# METAL PRIMER WB

## APPLICERINGSINSTRUKTIONER

### Appliceringsförhållanden

Temperaturen måste vara mellan 8–30 °C och den relativa luftfuktigheten < 85 % RH.

### Grundmålning

Ytan måste rengöras noggrant med högt tryck så att all smuts, allt fett, samt all lös rost och färg avlägsnas.

Behandla korroderade ytor med RustConverter före applicering. Ytan måste vara ren, torr och hållfast.

Rör om Metal Primer WB ordentligt före användning. Applicera med en pensel, roller eller airless-spruta (munstycken 19–21, 180–220 bar).

Använd utspädd. Vid behov kan produkten spädas med vatten, max. 5 %.

Utför alltid en provmålning för att säkerställa att produkten och ytorna är kompatibla.

### Miljö och avfallshantering

Lämna avfall i vätskeform till samlingsplats för farligt avfall. Lämna tomma, torra förpackningar till återvinning eller när det inte är möjligt till sorterat blandavfall.

### Hälsa och säkerhetsmärkning

Använd skyddshandskar. Säkerhetsdatablad finns att rekvidera. Innehåller 3-aminopropyltriethoxisilan, 1,2-benzisotiazol-3(2H)-on (BIT) och reaktionsblandning av 5-klor-2-metyl-2H-isotiazol-3-on och 2-metyl-2H-isotiazol-3-on (3:1) (C(M)IT/MIT (3:1)). Kan orsaka en allergisk reaktion. Produkten innehåller konserveringsmedel som skyddar produkten under lagring. Innehåller: reaktionsblandning av 5-klor-2-metyl-2H-isotiazol-3-on och 2-metyl-2H-isotiazol-3-on (3:1) (C(M)IT/MIT (3:1))