

Pinja Pro Primer

BESKRIVNING

En allsidig vattenburen grundfärg för finsågat trä.

PRODUKTEGENSKAPER OCH REKOMMENDERAD ANVÄNDNING

- Ger gott skydd i 6–10 månader.
- Dryg grundfärg för väggbeklädnader.
- Flexibel alkydprimer.
- För antingen vattenburen täckfärg eller alkydtäckfärg.
- Lämplig för grundning av brädor eller paneler för utomhusfasader.

TEKNISK DATA

Volymtorrhalt

ca 23 % (243 6001)

ca 19 % (243 6003)

ca 23 % (243 0301)

Vikt torrhalt

ca 37 % (243 6001)

ca 26 % (243 6003)

ca 37 % (243 0301)

Specifik vikt

1.13–1.2 kg/l

Rekommenderade spridningsmängder och teoretisk täckförmåga

Recommended spreading amounts (unthinned)		Theoretical coverage
wet	dry	
135 g/m ²	30 µm	9–10 m ² /l

Den faktiska sträckförmågan påverkas av appliceringsmetod och förhållanden samt form och grovhet på ytorna.

Torktider

100–120 g/m ²	+20 °C
Klibbfri, lösvirke, efter	6–12 timmar
Klibbfri, staplad, efter	24 timmar
IRM, efter	3–8 min

Obs! Mörka nyanser gjorda av C-bas torkar långsammare.

Tork- och övermålningstider påverkas av filmtjocklek, temperatur, relativ luftfuktighet och ventilation.

Glans

Matt.

Kulörer

Vit 0301, röd järnoxid 2931 och nyanser på träfasadernas färgkort för utomhusbruk. Avatint nyanseringssystem.

Pinja Pro Primer

APPLICERINGS INSTRUKTIONER

Förbehandling	Rengör ytorna från smuts, damm och löst material. Se till att ytan är fri från mögel och blånad. Trätor måste slipas med sandpapper P150–320. Slipa med sandpapper P240–400 före nästa applicering. Allt slipdamm måste avlägsnas.
Rekommenderade täckfärger	Pika-Teho, Vinha, Ultra Matt, Ultra Classic, Teho Öljymaali. Täckmåla med Pika-Teho, Vinha, Ultra Matt, Ultra Classic eller Teho Öljymaali tidigast 24 timmar efter grundmålning. Välj grundfärgens kulör utifrån täckfärgens kulör.
Appliceringsförhållanden	Ytan som ska behandlas ska vara ren och torr. Träets fukthalt måste vara under 19 %. Vid applicering och torkning måste temperaturen på luften, underlaget och produkten vara över +5 °C, och den relativa luftfuktigheten måste vara under 80 %. God ventilation krävs för att garantera optimalt resultat. Produkten kan torkas med eller utan ugn.
Applicering	Rör noggrant om i produkten före användning. Undvik skumbildning. Vid användning av högtrycksspruta ska produkten spädas med cirka 5–10 % till en viskositet på 30–40s (DIN4). Rekommenderat munstycke är 0,013–0,015 tum och ett tryck på 120–180 bar. Sprutvinkeln ska väljas med hänsyn till föremålets form. Vid användning av luftassisterad högtrycksspruta ska produkten spädas med cirka 5–10 % till en viskositet på 30–40s (DIN4). Rekommenderat munstycke är 0,013–0,015 tum och ett tryck på 40–140 bar. Fördelningslufttrycket ska vara omkring 1–3 bar. Sprutvinkeln ska väljas med hänsyn till föremålets form. Vakuumpapplicering i enlighet med tillverkarens anvisningar. Trä innehåller kåda och andra färgextraherande ämnen, särskilt i kvisthål. Variation i temperatur och luftfuktighet kan ge missfärgning i sådana områden.
Förtunningar	Vatten
Rengöring av utrustning	Vatten
VOC	Halten av flyktiga organiska föreningar är 8 g/l blandad färg. Maximal VOC-halt i användningsklar färg (utspädd 10 volym-%) är 8 g/l.
HÄLSA OCH SÄKERHET	Följ föreskrifterna som anges på etiketten. I säkerhetsdatablad finns noggrannare uppgifter om vilka faror som är förknippade med användningen samt information om vilka skyddsåtgärder som bör vidtagas. Säkerhetsdatablad kan erhållas på begäran av Tikkurila Sverige AB. Endast för industriell bruk.



Pinja Pro Primer

Informationen i detta dokument är inte avsedd att vara uttömmande eller fullständigt. Informationen baserar sig på laboratorietester och praktisk erfarenhet och är given efter vår bästa kunskap. Produktens kvalitet kontrolleras av vårt verksamhetssystem, baserat på krav av ISO9001 och ISO14001. Som tillverkare kan vi inte kontrollera de omständigheterna under vilka produkten används eller de många faktorerna som påverkar användandet och applicerandet av produkten. Tikkurila Sverige AB ansvarar inte för fall där produkten används i strid med anvisningarna eller för otillämpliga ändamål. Vi förbehåller oss rätten att förändra den givna informationen ensidigt utan anmälan.

Produkten är avsedd endast för yrkesbruk och ska endast användas av de som har tillräckliga kunskaper och färdigheter för att kunna använda produkten på rätt sätt.

Informationen i detta dokument är endast rådgivande. Så långt tillåtet i tillämplig lag, ska Tikkurila inte anses vara ansvarig för de förhållandena under vilka produkten används eller för användandet eller applicerandet av produkten.

Ifall du avser att använda produkten för några andra ändamål än vad som är rekommenderade i detta dokument utan att först erhålla vår skriftliga bekräftelse gällande produktens tillämplighet för det tilltänkta användandet, ska allt sådant användande ske på egen risk.