



TIKKURILA RUBBER

BESKRIVNING

Elastisk tjockfilmstakfärg.

REKOMMENDERAD ANVÄNDNING

Rubber är lämpligt att applicera på betong, bitumen och fibercement som har grundats med Eternit Primer.

Rubber är inte lämplig för användning på taktegel eller naturskiffer.

PRODUKTEGENSKAPE R

Rubber är en vattenburen tjockfilmstakfärg som är mycket elastisk och särskilt lämplig för äldre tak grundade med Eternit Primer. Rubber är en fast och väderbeständig ytbehandling. Finns i både brytbara baser och fabriksförberedda nyanser.



TIKKURILA

RUBBER

TEKNISKA DATA	
Brytbaser	LA BASE, LC BASE
Kulörer	Även tillgänglig i fabriksförberedda nyanser: Aluminiumgrå, mörkgrå antracitgrå, grå antracit, svart, mörkbrun, mörk tegelröd, ljusgrå, oxidröd, rödbrun och tegelröd
Glans	Matt. 5 – 6
Sträckförmåga	2,5 – 3,5 m ² /l (2 strykningar) Faktiskt sträckförmåga beror på appliceringsmetod och materialets form och yta.
Burkstorlekar	LA BASE: 9 l LC BASE: 9 l FACTORY READYMADE SHADE: 10 l
Appliceringsmetod	Pensel, roller eller airless-spruta, munstycken 19–21, tryck 180–220 bar.
Torktid	Torkningstiden för våt skiktjocklek 200 µm 20 °C/65 % RH: Klibbfri efter cirka 2 timmar. Övermålningsbar efter cirka 4 timmar. Helt härdad efter cirka 24 timmar. Tork- och övermålningstider beror på filmtjocklek, temperatur, relativ luftfuktighet och ventilation.
Densitet (kg/l)	1.25
VOC	Undvik spill i avloppet, vattendrag eller marken. Avfallshantera produkten enligt lokala föreskrifter för farligt avfall. Lämna in tomma, torra förpackningar till återvinningen eller avfallshantera dem enligt lokala föreskrifter. VOC: Max. 40 g/l (Kat. A/c)
Lagring	Förvara på en sval plats, skyddad från frost i tätt slutna originalbehållare och utom räckhåll för barn.

RUBBER

APPLICERINGSINSTRUKTIONER

Appliceringsförhållanden

Temperaturen måste vara mellan 8–30 °C och den relativa luftfuktigheten < 85 % RH.

Förbehandling

Tak som ska målas bör rengöras ordentligt med högtryckstvätt och Iso A-Clean.

Grundmålning

Tak av fibercement skall grundmålas med Eternit Primer för bättre vidhäftning (se PDS).

För att säkerställa en optimal skiktjocklek bör du måla i två skikt. Tillåt tillräcklig torkningstid mellan applikationerna.

Utför alltid en provmålning för att säkerställa att produkten och ytorna är kompatibla.

Rengöring av utrustning

Rengör verktygen med vatten och syntetisk rengöringsmedel. Rengör verktygen med hjälp av vatten och rengöringsmedel.

Underhålls instruktioner

För att hålla taket rent och fint rekommenderas att rengöra tak belagda med Rubber med Iso A-Clean vartannat år.

Miljö och avfallshantering

Töm ej i avlopp, vattendrag eller jordmån. Lämna avfall i vätskeform till insamlingsplats för farligt avfall. Lämna tomma, torra förpackningar till återvinning eller när det inte är möjligt till sorterat blandavfall.

Hälsa och säkerhetsmärkning

Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer. Undvik utsläpp till miljön. Använd skyddshandskar. Innehåller 1,2-benzisotiazol-3(2H)-on (BIT), reaktionsblandning av 5-klor-2-metyl-2H-isotiazol-3-on och 2-metyl-2H-isotiazol-3-on (3:1) (C(M)IT/MIT (3:1)) och 2-oktyl-2H-isotiazol-3-on (OIT). Kan orsaka en allergisk reaktion. Produkten innehåller konserveringsmedel som skyddar produkten under lagring. Innehåller: reaktionsblandning av 5-klor-2-metyl-2H-isotiazol-3-on och 2-metyl-2H-isotiazol-3-on (3:1) (C(M)IT/MIT (3:1))