

Temafloor 100 Primer

BESKRIVNING	Ett tvåkomponents lösningsmedelsburet epoxiklarlack.
PRODUKTEGENSKAPER OCH REKOMMENDERAD ANVÄNDNING	<ul style="list-style-type: none">• För primering av nya och gamla betonggolvv innan täckning med Temafloor färger och beläggningar.• Temafloor 100 Primer tränger väl in i betongens porer och tätar ytan, samt ger god vidhäftning för senare ytbehandlingar.• Färdig att använda produkten, ingen gallring behövs.
TEKNISK DATA	
Volymtorrhalt	Cirka 50%.
Mixing ratio	Basera 3 volymdelar Temafloor 100 Primer Härdare 1 volymdel Temafloor 100 Primer härdare
Alternativa härdare	Temafloor 100 Primer härdare
Brukstid (+23°C)	Ungefär. 60 minuter efter blandning, på substrat.
Praktisk sträckförmåga	Täckningen på betonggolvv är i genomsnitt: 1: a grundfärg 5–8 m ² / l 2: a grundfärg 6–11 m ² / l Praktisk täckning beror på substratets porositet och jämnhet och på appliceringsmetoden.
Torktid (+23°C)	Dammtorkar efter 3 timmar. Berör torr efter 4 timmar. Ommålningsbar efter 6-10 timmar. Lätt lastbil efter 14 timmar. Helt botad 7 dagar.
Rengöring av utrustning	Tunnare 006 1029 (eller tunnare 006 1031).
Utseende	Helblank.
Förtunnings instruktioner	Tunna inte ned Temafloor 100 Primer epoxibeläggning.
VOC	VOC 2004/42/EC (kat A/j) 500 g/l (2010) Temafloor 100 Primer: max. VOC < 500 g/l
Burkstorlekar	20,0 L

Temafloor 100 Primer

APPLICERINGS INSTRUKTIONER

Förbehandling	<p>Ny betong Ta bort laitance genom kraftmalning, vakuumbelästring eller saltsyraetsning. Välj den metod som passar bäst för lokalerna. Efter slipning avlägsna damm försiktigt med en dammsugare. Etsning av saltsyra utförs med utspädd saltsyra (1 del koncentrerad saltsyra, 4 delar vatten). Skölj med mycket vatten. Torka golvet.</p> <p>Gammal betong Ta bort allt fett, olja, kemikalier och andra föroreningar med MAALIPESU tvättmedel. Ta bort det gamla skalande färgskiktet genom slipning eller vakuumbelästring. Välj den metod som passar bäst för lokalerna. Rengör krukålen och ta bort allt löst sprött material. Öppna sprickor med t.ex. ett slipande verktyg. Ta bort löst material och damm. Cementiserande utjämningsmassa Kontrollera kompatibiliteten med tillverkaren av nivelleringsbeläggningen.</p>
Appliceringsförhållanden	<p>Betongens relativa fuktighet bör inte överstiga 97%. Den omgivande luftens, ytans eller beläggningens temperatur bör inte sjunka under + 15 ° C under applicering eller torkning. Relativ luftfuktighet bör inte överstiga 80%. Notera! Det finns en naturlig tendens hos epoxibeläggningar att krita och missfärgas vid yttre exponering.</p>
Blandning av komponenter	<p>Rör först om basen och härdaren var för sig. Blanda rätt proportioner av bas och härdare ordentligt (cirka 2 minuter för att få en homogen blandning) genom att använda en industriell handborr med omrörare på låg hastighet. Otillräcklig blandning eller fel blandningsförhållande leder till ojämn torkning av ytan, försvagar beläggningens egenskaper och medför risk för misslyckad applicering.</p>
Applicering	<p>Rulle, stål eller gummi murslev</p>
Grundmålning	<p>Primera med Temafloor 100 Primer epoxilack. Häll lacken på golvet och applicera så mycket som behövs för att impregnera betongytan. Upprepa vid behov grundningen för att få en icke-porös yta. Efterföljande behandling kan utföras efter 2 timmar med "våt-i-våt" -teknik</p>
Lagning	<p>Laga hål och sprickor med utspädd Temafloor 200 Primer epoxilack och torr, ren sand. Blandningsförhållande t.ex. 1 volymdel av lackblandning och 1–2 volymdelar sand med kornstorlek 0,1–0,6 mm. Sand de lappade områdena före övermålning, om det behövs.</p>
Täckfärg	<p>Övermålning bör göras inom 6-10 timmar efter grundning. Om den grundade ytan inte överbeläggs inom 24 timmar ska den slipas. En porös grundfärg resulterar i hål och luftbubblor i den färdiga beläggningen.</p>
HÄLSA OCH SÄKERHET	<p>Följ föreskrifterna som anges på etiketten. I säkerhetsdatablad finns noggrannare uppgifter om vilka faror som är förknippade med användningen samt information om vilka skyddsåtgärder som bör vidtagas. Säkerhetsdatablad kan erhållas på begäran av Tikkurila Sverige AB.</p>

Endast för industriellt och yrkesbruk.


Informationen i detta dokument är inte avsedd att vara uttömmande eller fullständigt. Informationen baserar sig på laboratorietester och praktisk erfarenhet och är given efter vår bästa kunskap. Produktens kvalitet kontrolleras av vårt verksamhetssystem, baserat på krav av ISO9001 och ISO14001. Som tillverkare kan vi inte kontrollera de omständigheterna under vilka produkten används eller de många faktorerna som påverkar användandet och applicerandet av produkten. Tikkurila Sverige AB ansvarar inte för fall där produkten används i strid med anvisningarna eller för otillämpliga ändamål. Vi förbehåller oss rätten att förändra den givna informationen ensidigt utan anmälan.

Produkten är avsedd endast för yrkesbruk och ska endast användas av de som har tillräckliga kunskaper och färdigheter för att kunna använda produkten på rätt sätt. Informationen i detta dokument är endast rådgivande. Så långt tillåtet i tillämplig lag, ska Tikkurila inte anses vara ansvarig för de förhållandena under vilka produkten används eller för användandet eller applicerandet av produkten.

Ifall du avser att använda produkten för några andra ändamål än vad som är rekommenderade i detta dokument utan att först erhålla vår skriftliga bekräftelse gällande produktens tillämplighet för det tilltänkta användandet, ska allt sådant användande ske på egen risk.

Temafloor 100 Primer

EN 1504-2


0809
Tikkurila Oyj Kuninkaalantie 1 FI-01300 VANTAA
19
0809-CPD-0773
TIK-A034-2019
EN 1504-2
Permeabilitet av CO2
Slagtålighet