



Temafloor 3000

BESKRIVNING

En lösningsmedelsfri epoxibaserad beläggning. Beläggningen görs genom att tillsätta sand i Temafloor P300.

PRODUKTEGENSKAPER OCH REKOMMENDERAD ANVÄNDNING

- Utmärkt nötningsbeständighet.
- Tål vatten, oljor, fetter, kemikalier och utspädningslösningar av icke-oxiderande syror samt alkali- och saltlösningar. Tål endast tillfälliga stänk av oxiderande syror och blekmedel. Separat tabell över kemikalieresistens finns att tillgå.
- Tål +70 °C torr värme och +60 °C våt värme. Tål inte abrupta, stora eller upprepade temperaturförändringar.
- Självutjämnande. Kan användas på golv med en lutning på max 5 %.
- Temafloor Flex hårdare gör den målade ytan flexibel och därmed mer resistent mot sprickbildning i betong och förbättrar stöttåligheten.
- För nya och gamla betonggolv som utsätts för kraftig mekanisk och kemisk belastning i industrianläggningar, lager och verkstäder; t.ex. process- eller pappersmaskinenheter, korridorer och andra golv som utsätts för höga punktbelastningar.

TEKNISK DATA

Volymtorrhalt

Cirka. 100%

Specifik vikt

1,8–2,0 kg / liter (blandat), beroende på kornstorlek och sandmängd.

Blandningsförhållande

Temafloor P 300 mixture	Base4 parts by volume167 serie Hardener1 part by volume008 4514
Temafloor P 300 FLEX mixture	Base2 parts by volume167-s. Flex Hardener1 part by volume930 5002

25 liter Temafloor P 300 fylld med sand med ovanstående blandningsförhållanden ger cirka 36 och 44 liter Temafloor 3000 epoxibeläggning redo för användning. Minska mängden sand, om temperaturen på golvbeläggning, sand och omgivande luft är under + 20 ° C.

Brukstid (+23°C)

20–30 minuter på underlaget. 15 minuter i blandkärl.

Praktisk sträckförmåga

För ett plant underlag: 1 mm skikt: 1 liter färdig blandning / m²
2 mm skikt: 2 liter färdigblandning / m²
4 mm lager: 4 liter färdigblandning / m²
Praktisk sträckförmåga beror på underlagets jämnhet.

Torktid (+23°C)

Dammtorr efter 6 timmar

Lätt trucktrafik efter 24 timmar

Genomhärdad efter 7 dygn

Vid lägre temperatur kommer härdningsprocessen att vara längre. Med Temafloor Flex hårdare är härdningstiderna lite längre än med standard hårdare.

Rengöring av utrustning

Thinner 006 1029 or 006 1031.

Utseende

Högblank.



Temafloor 3000

Kulörer	RAL, NCS, SSG, BS, MONICOLOR NOVA och SYMPHONY färgkarta. Temaspeed Premium toning
Förtunnings instruktioner	Temafloor 3000 förtunnas ej.
Reaction to fire	B _{FL} -s1 enligt standard EN 13501-1
VOC	VOC 2004/42/EC (kat A/j) 500 g/l (2010) Temafloor 3000: max. VOC < 500 g/l

Temafloor 3000

APPLICERINGS INSTRUKTIONER

Förbehandling	Ta bort fett, olja och andra föroreningar innan du slipar. Ta bort cementhud och/eller flagande färg genom slipning, fräsning eller blästring. Välj den metod som är bäst lämpad för arbetsplatsen. Rengör eventuella håligheter och ta bort löst och sprött material. Öppna sprickor med ex. spårsåg. Efter mekaniskt förarbete avlägsnas noggrant löst material och damm med dammsugare. Underlaget måste ha en draghållfasthet på minst 1,5 MPa. Vid produktapplicering på cementbaserade avjämningsmassor skall först dess kompatibilitet med hårdplast kontrolleras.
Appliceringsförhållanden	Underlagets relativa fuktighet bör inte överstiga 97%. Fuktigheten i betongen bör vara under 4 viktprocent. Arbetsytan, luften och materialet bör hålla minst +15°C under applicering och härdning. Relativ luftfuktighet bör inte överstiga 80%.
Blandning av komponenter	Rör först om basen och härdaren var för sig. Blanda rätt proportioner av bas och härdare ordentligt (cirka 2 minuter för att få en homogen blandning) genom att använda en industriell handbör med omrörare på låg hastighet. Otillräcklig blandning eller fel blandningsförhållande leder till ojämn torkning av ytan, försvagar beläggningsens egenskaper och medför risk för misslyckad applicering.
Applicering	Justerbar eller stålspackel eller spikrulle.
Grundmålning	Grunda med Temafloor 200, Temafloor 400 eller Temafloor 220W tunnat 20–50% med förtunning 1029 eller Fontefloor EP Primer tunnat 20–50% med vatten. Håll lackblandningen på golvet och applicera så mycket som behövs för att impregnera betongytan. Upprepa grundning vid behov för att få en icke-porös yta. En porös grundfärg resulterar i hål och luftbubblor i den färdiga beläggningsen. Efterföljande behandling kan utföras efter 2 timmar med "våt-i-våt" -teknik.
Lagning	Laga gropar och sprickor med en blandning av otunnad Temafloor 200 Primer eller Temafloor P 300 och torr, ren sand. Blandningsförhållande t.ex. 1 volymdel av epoxiblandning och 1–2 volymdelar sand med kornstorlek 0,1–0,6 mm. Slipa de lagade områdena före övermålning, om det behövs. Notera! Betongytan ska alltid grundas innan lagning.
Beläggning	Beläggningsen kan appliceras tidigast 6 timmar (+ 23 ° C) och inte senare än 24 timmar efter grundning och lagning. Om den grundade ytan inte överbeläggs inom 24 timmar ska den slipas. Håll beläggningsen på golvet och applicera den med en justerbar spackel. När du använder en stålspackel, kontrollera att skiktets tjocklek är korrekt genom att observera materialåtgången och genom att mäta filmtjockleken. Använd piggröller ca. 10–20 min efter applicering. Piggröller hjälper till att ta bort luftbubblor från beläggningsen. Notera! Tillsätt den återstående blandningen till nästa sats av, skrapa inte ut den ur behållaren på golvet.
Arbetsfogar, sågade fogar	När du applicerar golvbeläggningsen på stora ytor, placera "fogar" i linje med pelare, expansionsfogar, rännor etc. Gör arbetsfogar med en bred maskeringstejp. Applicera golvbeläggningsen på maskeringstejpen och ta bort den efter piggrullning. När du fortsätter applicera maskerar du kanten på den redan härdade beläggningsen och tar bort tejpen efter applicering och piggrullning.

Temafloor 3000

HÄLSA OCH SÄKERHET

Följ föreskrifterna som anges på etiketten. I säkerhetsdatablad finns noggrannare uppgifter om vilka faror som är förknippade med användningen samt information om vilka skyddsåtgärder som bör vidtagas.

Säkerhetsdatablad kan erhållas på begäran av Tikkurila Sverige AB.

Endast för industriellt och yrkesbruk.

Informationen i detta dokument är inte avsedd att vara uttömmande eller fullständigt. Informationen baserar sig på laborietester och praktisk erfarenhet och är given efter vår bästa kunskap. Produktens kvalitet kontrolleras av vårt verksamhetssystem, baserat på krav av ISO9001 och ISO14001. Som tillverkare kan vi inte kontrollera de omständigheterna under vilka produkten används eller de många faktorer som påverkar användandet och applicerandet av produkten. Tikkurila Sverige AB ansvarar inte för fall där produkten används i strid med anvisningarna eller för otillämpliga ändamål. Vi förbehåller oss rätten att förändra den givna informationen ensidigt utan anmälan.

Produkten är avsedd endast för yrkesbruk och ska endast användas av de som har tillräckliga kunskaper och färdigheter för att kunna använda produkten på rätt sätt. Informationen i detta dokument är endast rådgivande. Så långt tillåtet i tillämplig lag, ska Tikkurila inte anses vara ansvarig för de förhållandena under vilka produkten används eller för användandet eller applicerandet av produkten.

Ifall du avser att använda produkten för några andra ändamål än vad som är rekommenderade i detta dokument utan att först erhålla vår skriftliga bekräftelse gällande produktens tillämplighet för det tilltänkta användandet, ska allt sådant användande ske på egen risk.

Temafloor 3000

EN 13813

CE	
Tikkurila Oyj Kuninkaalantie 1 FI-01300 VANTAA	
11	
TIK 8400-5011b	
EN 13813 SR-RWA1-B2,0-IR 4	
Slagtålighet	IR4
Avgång av korrosiva substanser	SR

EN 1504-2:2004

CE	
0809	
Tikkurila Oyj Kuninkaalantie 1 FI-01300 Vantaa	
13	
0809-CPD-0773	
TIK 8400-5011a	
EN 1504-2:2004	
Permeabilitet av CO2	SD > 50 m
Slagtålighet	