

## Temafloor AC502

### BESKRIVNING

Ett tvåkomponents lösningsmedelsfritt, elastiskt akrylbaserat bindemedel.

### PRODUKTEGENSKAPER OCH REKOMMENDERAD ANVÄNDNING

- Används som bindemedel för Temafloor AC akrylbaserat spackel.
- Lämplig att användas som självutjämnande beläggning och som bindemedel för färgat sandspackel.
- Även lämpligt för asfaltgolv inomhus.
- Blandad med sand är den även lämplig för att laga betonggolv.
- Härdar snabbt, även vid låga temperaturer.
- Rekommenderas för golv i verkstäder, lagerbyggnader, kylrum för livsmedelsindustrin, parkeringshus, lastramper och terrasser.

### TEKNISK DATA

#### Volymtorrhalt

cirka 100 %

#### Specifik vikt

0.98 kg /l (färdigblandat)

#### Blandningsförhållande

Temperature (°C)*	The amount of hardener (percentage of weight of the binder)	Pot life (min)	Drying time (min)
+5	5	ab. 25	ab. 70
+10	4	ab. 25	ab. 60
+20	2	ab. 25	ab. 45
+30	1	ab. 25	ab. 50

\* Bindemedlets, luftens och golvets temperatur.

Självutjämnande spackel 5–6 mm:

Temafloor AC502 30 vikt-%

Färgad sand Ø 0,1–0,6 mm 30 vikt-%

Färgad sand Ø 0,3–0,8 mm 40 vikt-%

Ytan jämnas ut med färgad sand Ø 0,6–1,2 mm.

#### Alternativa härdare

BP-50-FT, Perkadox®CH-50 or PEROXAN BP-Pulver 50 W.

#### Praktisk sträckförmåga

För ett plant underlag:

2 mm skikt: 2 liter användningsklart spackel per m<sup>2</sup>

6 mm skikt: 6 liter användningsklart spackel per m<sup>2</sup>

Den faktiska sträckförmågan påverkas av underlagets jämnhet.

#### Rengöring av utrustning

Thinner 006 1400.

#### Utseende

Halvmatt.

#### Kulörer

Färgen på spacklet beror på vilken typ av sand som används.

#### Förtunnings instruktioner

Ska inte spädas.



## Temafloor AC502

**VOC** VOC 2004/42/EG (kat. A/j) 500 g/l (2010)

Temafloor AC502: max. VOC < 500 g/l.

**Burkstorlekar** 200 KG

# Temafloor AC502

## APPLICERINGS INSTRUKTIONER

- Förbehandling** Ta bort fett, olja och andra föroreningar innan du slipar. Ta bort cementhud och/eller flagande färg genom slipning, fräsning eller blästring. Välj den metod som är bäst lämpad för arbetsplatsen.  
Rengör eventuella håligheter och ta bort löst och sprött material. Öppna sprickor med ex. spårsåg. Efter mekaniskt förarbete avlägsnas noggrant löst material och damm med dammsugare.  
Underlaget måste ha en draghållfasthet på minst 1,5 MPa.  
Vid produktapplicering på cementbaserade avjämningsmassor skall först dess kompatibilitet med hårdplast kontrolleras.
- Appliceringsförhållanden** Underlagets relativa fuktighet bör inte överstiga 97%. Fuktigheten i betongen bör vara under 4 viktprocent.  
Arbetsytan, luften och materialet bör hålla minst +15°C under applicering och härdning.  
Relativ luftfuktighet bör inte överstiga 80%.
- Blandning av komponenter** Rör först om basen och härdaren var för sig. Blanda rätt proportioner av bas och härdare ordentligt (cirka 2 minuter för att få en homogen blandning) genom att använda en industriell handborr med omrörare på låg hastighet. Otillräcklig blandning eller fel blandningsförhållande leder till ojämn torkning av ytan, försvagar beläggningsens egenskaper och medför risk för misslyckad applicering.
- Grundmålning** Grundmåla med Temafloor AC102 Primer. Häll ut den blandade grundfärgen på golvet och använd en spackel eller rulle för att applicera så mycket som behövs för att impregnera betongytan. Vid behov upprepas grundningen för att få en icke-porös yta. Ett poröst grundfärgsskikt leder till hål och luftbubblor i den färdiga beläggningsen. Efterföljande behandling kan göras efter 30 minuter.  
  
Sprid ut sand med en kornstorlek på  $\varnothing$  0,4–0,8 mm på den nya grundfärgsbeläggningsen för att säkra vidhäftning av spacklet och för att förhindra att spacklet glider.
- Lagning** Laga hål och sprickor med en blandning av utspädd Temafloor AC502 och torr, ren sand. Blandningsförhållande, t.ex. 1 volymdel lackblandning och 1–2 volymdelar sand med kornstorlek 0,1–0,6 mm. Slipa vid behov de lagade områdena före övermålningsen.  
  
Golvet kan utjämnas med hjälp av Temafloor AC502 och sand med en kornstorlek på 0,5–1,2 mm.  
  
Obs! Betongytor bör alltid grundas innan de lagas.
- Beläggning** Häll ut Temafloor AC502-blandningen på golvet. Applicera med en justerbar spackel till önskad tjocklek. Jämna ut den spacklade ytan för hand eller använd broadcasting-teknik.
- Täckfärg** Målning med täckfärg kan göras efter att spacklet har härdat. Målning med täckfärg kan göras med Temafloor AC602. Häll ut klarlacksblandningen på golvet, applicera med en gummispackel och jämna ut med en rulle.  
  
Obs! Tillsätt den återstående blandningen till nästa sats av produkten; skrapa inte ut den ur behållaren ut på golvet.

## Temafloor AC502

### HÄLSA OCH SÄKERHET

Följ föreskrifterna som anges på etiketten. I säkerhetsdatablad finns noggrannare uppgifter om vilka faror som är förknippade med användningen samt information om vilka skyddsåtgärder som bör vidtagas. Säkerhetsdatablad kan erhållas på begäran av Tikkurila Sverige AB.

#### **Endast för yrkesbruk.**


Informationen i detta dokument är inte avsedd att vara uttömmande eller fullständigt. Informationen baserar sig på laboratorietester och praktisk erfarenhet och är given efter vår bästa kunskap. Produktens kvalitet kontrolleras av vårt verksamhetssystem, baserat på krav av ISO9001 och ISO14001. Som tillverkare kan vi inte kontrollera de omständigheterna under vilka produkten används eller de många faktorerna som påverkar användandet och applicerandet av produkten. Tikkurila Sverige AB ansvarar inte för fall där produkten används i strid med anvisningarna eller för otillämpliga ändamål. Vi förbehåller oss rätten att förändra den givna informationen ensidigt utan anmälan.

Produkten är avsedd endast för yrkesbruk och ska endast användas av de som har tillräckliga kunskaper och färdigheter för att kunna använda produkten på rätt sätt. Informationen i detta dokument är endast rådgivande. Så långt tillåtet i tillämplig lag, ska Tikkurila inte anses vara ansvarig för de förhållandena under vilka produkten används eller för användandet eller applicerandet av produkten.


Ifall du avser att använda produkten för några andra ändamål än vad som är rekommenderade i detta dokument utan att först erhålla vår skriftliga bekräftelse gällande produktens tillämplighet för det tilltänkta användandet, ska allt sådant användande ske på egen risk.

# Temafloor AC502

EN 13813

	
Tikkurila Oyj Kuninkaalantie 1 FI-01300 VANTAA	
13	
TIK-1600-5003b	
EN 13813 SR-B2,0-AR 0,5-IR 4	
Slagtålighet	IR4
Avgång av korrosiva substanser	SR

EN 1504-2:2004

	
0809	
Tikkurila Oyj Kuninkaalantie 1 FI-01300 Vantaa	
13	
0809-CPD-0773	
TIK-1600-5003a	
EN 1504-2:2004	
Permeabilitet av CO2	SD > 50 m
Slagtålighet	