

# Temafloor AC601 Clear

## BESKRIVNING

En tvåkomponents lösningsmedelsfri akrylbaserad täckfärg.

## PRODUKTEGENSKAPER OCH REKOMMENDERAD ANVÄNDNING

- Används som täckfärg för Temafloor AC501 och Temafloor AC509 akrylbaserat spackel.
- Bildar en hård och tålig yta.
- Gulnar ej.
- Härdar snabbt, även vid låga temperaturer.
- Rekommenderas för golv i kommersiella byggnader, lager, laboratorier och livsmedelsindustrin.

## TEKNISK DATA

### Volymtorrhalt

cirka 100 %

### Specifik vikt

1.0 kg /l (blandning)

### Blandningsförhållande

Temperature (°C)*	The amount of hardener (percentage of weight of the binder)	Pot life (min)	Drying time (min)
+5	2.0	ab. 13	ab. 35
+10	1.8	ab. 14	ab. 30
+15	1.5	ab. 13	ab. 30
+20	1.0	ab. 12	ab. 30
+25	0.8	ab. 12	ab. 30

\* Bindemedlets, luftens och golvets temperatur.

### Alternativa härdare

BP-50-FT, Perkadox®CH-50 or PEROXAN BP-Pulver 50 W.

### Praktisk sträckförmåga

Sträckförmågan är i genomsnitt:

Täckfärg 1,2–3,3 m<sup>2</sup>/l

Den faktiska sträckförmågan påverkas av underlagets porositet och jämnhet samt av appliceringsmetod.

### Rengöring av utrustning

Thinner 006 1400

### Utseende

Halvmatt. Exponering av solljus kommer att påverka kulör och glansvärde på lacken med tiden.

### Kulörer

Genomskinlig

### Förtunnings instruktioner

Ska inte spädas.

### VOC

VOC 2004/42/EG (kat. A/j) 500 g/l (2010)

Temafloor AC601 Clear: max. VOC < 500 g/l

### Burkstorlekar

20,0 L, 200,0 L

# Temafloor AC601 Clear

## APPLICERINGS INSTRUKTIONER

**Förbehandling** Ta bort fett, olja och andra föroreningar innan du slipar. Ta bort cementhud och/eller flagande färg genom slipning, fräsning eller blästring. Välj den metod som är bäst lämpad för arbetsplatsen.  
Rengör eventuella håligheter och ta bort löst och sprött material. Öppna sprickor med ex. spårsåg. Efter mekaniskt förarbete avlägsnas noggrant löst material och damm med dammsugare.  
Underlaget måste ha en draghållfasthet på minst 1,5 MPa.  
Vid produktapplicering på cementbaserade avjämningsmassor skall först dess kompatibilitet med hårdplast kontrolleras.

**Appliceringsförhållanden** Underlagets relativa fuktighet bör inte överstiga 97%. Fuktigheten i betongen bör vara under 4 viktprocent.  
Arbetsytan, luften och materialet bör hålla minst +15°C under applicering och härdning.  
Relativ luftfuktighet bör inte överstiga 80%.

**Blandning av komponenter** Rör först om basen och härdaren var för sig. Blanda rätt proportioner av bas och härdare ordentligt (cirka 2 minuter för att få en homogen blandning) genom att använda en industriell handborr med blad på låg hastighet. Otillräcklig blandning eller fel blandningsförhållande leder till ojämn torkning av ytan, försvagar beläggningsens egenskaper och medför risk för misslyckad applicering.

**Täckfärg** Målning med täckfärg kan göras efter att spacklet har härdat. Häll ut klarlacksblandningen på golvet, applicera med en gummispackel och jämna ut med en rulle.

Se till att använda rätt mängd härdare. Användning av för mycket härdare kan orsaka gulning och kan försvaga täckfärgens egenskaper. Filmtjockleken ska vara 0,3–0,8 mm. Tjockare film orsakar gulning av ytan.

Obs! Tillsätt den återstående blandningen till nästa sats av produkten; skrapa inte ut den ur behållaren ut på golvet.

## HÄLSA OCH SÄKERHET

Följ föreskrifterna som anges på etiketten. I säkerhetsdatablad finns noggrannare uppgifter om vilka faror som är förknippade med användningen samt information om vilka skyddsåtgärder som bör vidtagas.  
Säkerhetsdatablad kan erhållas på begäran av Tikkurila Sverige AB.

### Endast för industriellt och yrkesbruk.


Informationen i detta dokument är inte avsedd att vara uttömmande eller fullständigt. Informationen baserar sig på laboratorietester och praktisk erfarenhet och är given efter vår bästa kunskap. Produktens kvalitet kontrolleras av vårt verksamhetssystem, baserat på krav av ISO9001 och ISO14001. Som tillverkare kan vi inte kontrollera de omständigheterna under vilka produkten används eller de många faktorerna som påverkar användandet och applicerandet av produkten. Tikkurila Sverige AB ansvarar inte för fall där produkten används i strid med anvisningarna eller för otillämpliga ändamål. Vi förbehåller oss rätten att förändra den givna informationen ensidigt utan anmälan.

Produkten är avsedd endast för yrkesbruk och ska endast användas av de som har tillräckliga kunskaper och färdigheter för att kunna använda produkten på rätt sätt. Informationen i detta dokument är endast rådgivande. Så långt tillåtet i tillämplig lag, ska Tikkurila inte anses vara ansvarig för de förhållandena under vilka produkten används eller för användandet eller applicerandet av produkten.


Ifall du avser att använda produkten för några andra ändamål än vad som är rekommenderade i detta dokument utan att först erhålla vår skriftliga bekräftelse gällande produktens tillämplighet för det tilltänkta användandet, ska allt sådant användande ske på egen risk.

# Temafloor AC601 Clear

EN 13813

	
Tikkurila Oyj Kuninkaalantie 1 FI-01300 VANTAA	
13	
TIK-1600-5005b	
EN 13813 SR-B2,0-AR 0,5-IR 4	
Slagtålighet	IR4
Avgång av korrosiva substanser	SR

EN 1504-2:2004

	
1119	
Tikkurila Oyj Heidehofintie 2 FI-01300 Vantaa	
13	
TIK-1600-5002a	
EN 1504-2:2004	
Permeabilitet av CO2	SD > 50 m
Slagtålighet	