

Temafloor AC609 Clear

BESKRIVNING

En tvåkomponents lösningsmedelsfri akrylbaserad topplack.

PRODUKTEGENSKAPER OCH REKOMMENDERAD ANVÄNDNING

- Används som topplack för Temafloor AC509 och Temafloor AC501.
- Ej lämplig som topplack över Temafloor AC502.
- Beständig mot varmvatten och fett upp till +80 °C.
- Härdar snabbt, även vid låga temperaturer.
- Lämplig för våta anläggningar, speciellt för livsmedelsindustrin.

TEKNISK DATA

Volymtorrhalt

cirka 100 %

Specifik vikt

0.98 kg /l (blandad)

Blandningsförhållande

Temperature (°C)*	The amount of hardener (percentage of weight of the binder)	Pot life (min)	Drying time (min)
+10	1.5	65–75	ab. 80
+15	1.5	30–35	ab. 45
+20	1.5	15–18	30–35
+25	1.0	14–17	20–23

* Bindemedlets, luftens och golvet's temperatur.

Alternativa härdare

BP-50-FT, Perkadox®CH-50 or PEROXAN BP-Pulver 50 W.

Praktisk sträckförmåga

Sträckförmågan är i genomsnitt:

Täckfärg 1,3–2,5 m²/l (0,4-0,8 mm)

Den faktiska sträckförmågan påverkas av underlagets porositet och jämnhet samt av appliceringsmetod.

Rengöring av utrustning

Thinner 006 1400.

Utseende

Blank. Exponering av solljus kommer att påverka kulör och glansvärde på lacken med tiden.

Kulörer

Transparent

Förtunnings instruktioner

Ska inte spädas.

VOC

VOC 2004/42/EG (kat. A/j) 500 g/l (2010)

Temafloor AC609 Clear: max. VOC < 500 g/l

Burkstorlekar

20,0 L, 200 KG, 1000 KG

Temafloor AC609 Clear

APPLICERINGS INSTRUKTIONER

Förbehandling	Ta bort fett, olja och andra föroreningar innan du slipar. Ta bort cementhud och/eller flagande färg genom slipning, fräsning eller blästring. Välj den metod som är bäst lämpad för arbetsplatsen. Rengör eventuella håligheter och ta bort löst och sprött material. Öppna sprickor med ex. spårsåg. Efter mekaniskt förarbete avlägsnas noggrant löst material och damm med dammsugare. Underlaget måste ha en draghållfasthet på minst 1,5 MPa. Vid produktapplicering på cementbaserade avjämningsmassor skall först dess kompatibilitet med hårdplast kontrolleras.
Appliceringsförhållanden	Underlagets relativa fuktighet bör inte överstiga 97%. Fuktigheten i betongen bör vara under 4 viktprocent. Arbetsytan, luften och materialet bör hålla minst +15°C under applicering och härdning. Relativ luftfuktighet bör inte överstiga 80%.
Blandning av komponenter	Rör först om basen och härdaren var för sig. Blanda rätt proportioner av bas och härdare ordentligt (cirka 3 minuter för att få en homogen blandning) genom att använda en industriell handborr med omrörare på låg hastighet. Otillräcklig blandning eller fel blandningsförhållande leder till ojämn torkning av ytan, försvagar beläggningens egenskaper och medför risk för misslyckad applicering.
Täckfärg	Målning kan göras efter att spacklet har härdat. Häll ut klarlacksblandningen på golvet, applicera med en gummispackel och jämna ut med en rulle. Se till att använda rätt mängd härdare. Användning av för mycket härdare kan orsaka gulning och kan försvaga täckfärgens egenskaper. Filmtjockleken bör vara 0,4–0,8 mm. Tjockare film orsakar gulning av ytan.
HÄLSA OCH SÄKERHET	Följ föreskrifterna som anges på etiketten. I säkerhetsdatablad finns noggrannare uppgifter om vilka faror som är förknippade med användningen samt information om vilka skyddsåtgärder som bör vidtagas. Säkerhetsdatablad kan erhållas på begäran av Tikkurila Sverige AB.

Endast för yrkesbruk.

Informationen i detta dokument är inte avsedd att vara uttömmande eller fullständigt. Informationen baserar sig på laboratorietester och praktisk erfarenhet och är given efter vår bästa kunskap. Produktens kvalitet kontrolleras av vårt verksamhetssystem, baserat på krav av ISO9001 och ISO14001. Som tillverkare kan vi inte kontrollera de omständigheterna under vilka produkten används eller de många faktorerna som påverkar användandet och applicerandet av produkten. Tikkurila Sverige AB ansvarar inte för fall där produkten används i strid med anvisningarna eller för otillämpliga ändamål. Vi förbehåller oss rätten att förändra den givna informationen ensidigt utan anmälan.

Produkten är avsedd endast för yrkesbruk och ska endast användas av de som har tillräckliga kunskaper och färdigheter för att kunna använda produkten på rätt sätt. Informationen i detta dokument är endast rådgivande. Så långt tillåtet i tillämplig lag, ska Tikkurila inte anses vara ansvarig för de förhållanden under vilka produkten används eller för användandet eller applicerandet av produkten.

Ifall du avser att använda produkten för några andra ändamål än vad som är rekommenderade i detta dokument utan att först erhålla vår skriftliga bekräftelse gällande produktens tillämplighet för det tilltänkta användandet, ska allt sådant användande ske på egen risk.

Temafloor AC609 Clear

EN 1504-2:2004

CE	
0809	
Tikkurila Oyj Kuninkaalantie 1 FI-01300 VANTAA	
13	
0809-CPD-0773	
TIK-1600-5007	
EN 1504-2:2004	
Permeabilitet av CO2	SD > 50 m
Slagtålighet	