



Temafloor Fluat

BESKRIVNING

Ett kristallint vattenlösligt kiselfluoridhaltigt impregneringsmedel för betonggolv.

PRODUKTEGENSKAPER OCH REKOMMENDERAD ANVÄNDNING

- Lämplig för dammbindning och ytskikts-förstärkning av ofärdiga, gamla och nya betonggolv.
- Reagerar med kalciumkarbonatet i betongytan. Bildar ingen film. Kan beläggas med Temafloor-ytbehandlingar och -golveläggningar vid behov.
- Rekommenderas för t.ex. lager och flervånings garage.

TEKNISK DATA

Praktisk sträckförmåga

Förpackning 25 kg / Golvarea 150 m ²	
1a behandlingen	2a behandlingen
Temafloor Fluat 9 kg + vatten 65 liter	Temafloor Fluat 16 kg + vatten 65 liter

Täckningen beror på substratets porositet.

Appliceringsmetod

pensel, spatel

VOC

Innehåller inte flyktiga organiska föreningar.

Burkstorlekar

25 KG

Temafloor Fluat

APPLICERINGS INSTRUKTIONER

- Förbehandling** Ta bort fett, olja och andra föroreningar innan du slipar. Ta bort cementhud och/eller flagande färg genom slipning, fräsning eller blästring. Välj den metod som är bäst lämpad för arbetsplatsen.
Rengör eventuella håligheter och ta bort löst och sprött material. Öppna sprickor med ex. spårsåg. Efter mekaniskt förarbete avlägsnas noggrant löst material och damm med dammsugare.
Underlaget måste ha en draghållfasthet på minst 1,5 MPa.
Vid produktapplicering på cementbaserade avjämningsmassor skall först dess kompatibilitet med hårdplast kontrolleras.
- Appliceringsförhållanden** Underlagets relativa fuktighet bör inte överstiga 97%. Fuktigheten i betongen bör vara under 4 viktprocent.
Arbetsytan, luften och materialet bör hålla minst +15°C under applicering och härdning.
Relativ luftfuktighet bör inte överstiga 80%.
- Applicering** Häll lösningen över den rena ytan och applicera den med pensel eller spatel så att hela ytan är täckt. Låt lösningen ligga på ytan i minst 3 timmar genom att borsta ytan samtidigt.

Efter behandlingen skölj ytan med mycket vatten. Låt ytan torka minst en dag före följande behandling.

Den andra behandlingen utförs på samma sätt som den första behandlingen. Skölj ytan efter behandling med mycket vatten och borsta kraftigt. Låt inte ytan torka före sköljningen. Otillräcklig sköljning och borstning kan orsaka ett dammigt lager av oreagerat tillsatsmedel på golvet.

Golvet är klart för användning omedelbart när ytan har torkat.
- HÄLSA OCH SÄKERHET** Följ föreskrifterna som anges på etiketten. I säkerhetsdatablad finns noggrannare uppgifter om vilka faror som är förknippade med användningen samt information om vilka skyddsåtgärder som bör vidtagas.
Säkerhetsdatablad kan erhållas på begäran av Tikkurila Sverige AB.

Endast för industriellt och yrkesbruk.

Informationen i detta dokument är inte avsedd att vara uttömmande eller fullständigt. Informationen baserar sig på laboratorietester och praktisk erfarenhet och är given efter vår bästa kunskap. Produktens kvalitet kontrolleras av vårt verksamhetssystem, baserat på krav av ISO9001 och ISO14001. Som tillverkare kan vi inte kontrollera de omständigheterna under vilka produkten används eller de många faktorerna som påverkar användandet och applicerandet av produkten. Tikkurila Sverige AB ansvarar inte för fall där produkten används i strid med anvisningarna eller för otillämpliga ändamål. Vi förbehåller oss rätten att förändra den givna informationen ensidigt utan anmälan.

Produkten är avsedd endast för yrkesbruk och ska endast användas av de som har tillräckliga kunskaper och färdigheter för att kunna använda produkten på rätt sätt. Informationen i detta dokument är endast rådgivande. Så långt tillåtet i tillämplig lag, ska Tikkurila inte anses vara ansvarig för de förhållandena under vilka produkten används eller för användandet eller applicerandet av produkten.

Ifall du avser att använda produkten för några andra ändamål än vad som är rekommenderade i detta dokument utan att först erhålla vår skriftliga bekräftelse gällande produktens tillämplighet för det tilltänkta användandet, ska allt sådant användande ske på egen risk.