

# Pinja Color Oil

## BESKRIVNING

En vattenburen brytbar halvtransparent träolja.

## PRODUKTEGENSKAPER OCH REKOMMENDERAD ANVÄNDNING

- Skyddar träytan mot fukt, solljus och smuts
- Fördröjer vatteninträngning i träet och minskar därför uppkomsten av fuktsprickor i träytan
- Lämplig för utvändiga träytor såsom trädäck, terrasser och trädgårdsmöbler

## TEKNISK DATA

### Volymtorrhalt

cirka 15 %

### Vikttorrhalt

15%

### Specifik vikt

1.0 kg/liter (klar).

### Rekommenderade spridningsmängder och teoretisk täckförmåga

8–12 m<sup>2</sup>/l

Drygheten påverkas av appliceringsmetod, målningsförhållande samt form och grovhet på ytan som ska målas

### Torktider

	+23 °C
Klibbfri efter	30 min
Övermålningsbar efter	24 timmar

Torktiden påverkas av luftens temperatur och fukthalt.

Färgad Pinja Color Oil torkar långsammare än den genomskinliga

### Kulörer

Klar samt alla nyanser på färgkartan Valtti. Avatint färgbrytningssystem.

# Pinja Color Oil

## APPLICERINGS INSTRUKTIONER

- Förbehandling** Rengör ytorna från smuts, damm och löst material. Se till att ytan är fri från mögel och blånad. Träytor måste slipas med sandpapper P150–320. Slipa med sandpapper P240–400 före nästa applicering. Allt slipdamm måste avlägsnas.
- Appliceringsförhållanden** Ytan som ska behandlas ska vara ren och torr. Träets fukthalt måste vara under 19 %. Vid applicering och torkning måste temperaturen på luften, underlaget och produkten vara över +5 °C, och den relativa luftfuktigheten måste vara under 80 %. God ventilation krävs för att garantera optimalt resultat. Produkten kan torkas med eller utan ugn.
- Applicering** Rör noggrant om i produkten före användning. Undvik skumbildning. Produkten är klar för användning.
- För trädäck och terrasser rekommenderas endast en applicering.

Vid användning av högtrycksspruta rekommenderas ett munstycke på 0,009–0,011 tum och ett tryck på 80–160 bar. Sprutvinkeln ska väljas med hänsyn till föremålets form.

Vid användning av luftassisterad högtrycksspruta rekommenderas ett munstycke på 0,009–0,011 tum och ett tryck på 40–120 bar. Fördelningslufttrycket ska vara omkring 1–3 bar. Sprutvinkeln ska väljas med hänsyn till föremålets form.

Trä innehåller kåda och andra färgextraherande ämnen, särskilt i kvisthål. Variation i temperatur och luftfuktighet kan ge missfärgning i sådana områden.

**Rengöring av utrustning** Vatten.

**VOC** Halten av flyktiga organiska föreningar är 7 g/l olja.

## HÄLSA OCH SÄKERHET

Följ föreskrifterna som anges på etiketten. I säkerhetsdatablad finns noggrannare uppgifter om vilka faror som är förknippade med användningen samt information om vilka skyddsåtgärder som bör vidtagas.

Säkerhetsdatablad kan erhållas på begäran av Tikkurila Sverige AB.

### Endast för industriell bruk.

Informationen i detta dokument är inte avsedd att vara uttömmande eller fullständigt. Informationen baserar sig på laboratorietester och praktisk erfarenhet och är given efter vår bästa kunskap. Produktens kvalitet kontrolleras av vårt verksamhetssystem, baserat på krav av ISO9001 och ISO14001. Som tillverkare kan vi inte kontrollera de omständigheterna under vilka produkten används eller de många faktorerna som påverkar användandet och applicerandet av produkten. Tikkurila Sverige AB ansvarar inte för fall där produkten används i strid med anvisningarna eller för otillämpliga ändamål. Vi förbehåller oss rätten att förändra den givna informationen ensidigt utan anmälan.

Produkten är avsedd endast för yrkesbruk och ska endast användas av de som har tillräckliga kunskaper och färdigheter för att kunna använda produkten på rätt sätt. Informationen i detta dokument är endast rådgivande. Så långt tillåtet i tillämplig lag, ska Tikkurila inte anses vara ansvarig för de förhållandena under vilka produkten används eller för användandet eller applicerandet av produkten.

Ifall du avser att använda produkten för några andra ändamål än vad som är rekommenderade i detta dokument utan att först erhålla vår skriftliga bekräftelse gällande produktens tillämplighet för det tilltänkta användandet, ska allt sådant användande ske på egen risk.