

Pinja Color Plus

BESKRIVNING

Vattenburen nyanserbar trä lasyr. Produktens bindemedel är akrylat.

PRODUKTEGENSKAPER OCH REKOMMENDERAD ANVÄNDNING

- Kan brytas tillkulörer med lång hållbarhet tack vare sin helt nya basfärg med transparenta pigment.
- Det nya Super Colors-färgkarta innehåller intensiva och varma, glödande transparenta färger. Finns även i färgerna i den halvtransparenta Wood Finishes kartan
- Skyddar trä från fukt och minskar därmed effektivt sprickbildning i trä. Produkten är en perfekt lösning för träbeklådnader och laminerade balkar i krävande miljöer
- Dubbel så långt underhållsintervall jämfört med konventionella träbetser. Bindemedlet är baserat på alkydmodifierat akrylat. Produkten innehåller ljusstabilisator och effektiva fungicider. Dessutom har de nya Super Color-pigmenten överlägsen solljusbeständighet
- Rekommenderas för målning av yttrpanel, fönsterramar, dörrar, staket och andra trätytor utomhus. Lämplig för hyvlade och sågade trätytor även för impregnerade och värmebehandlade trätytor. Lämplig även för laminerad virke
- Kan övermålas med Pinja Color Plus, Alcro
Virke eller Beckers Trälasyr

TEKNISK DATA

Volymtorrhalt 28±2%

Vikttorrhalt 30±2%

Specifik vikt 1.0 kg/l

Rekommenderade spridningsmängder och teoretisk täckförmåga

Rekommenderad filmtjocklek (oförtunnad)		Teoretisk sträckförmåga
våt	torr	
2 x 90–120 g/m ²	2 x 30–40 µm	4–5 m ² /l

Verklig sträckförmåga är beroende av applikationsmetod, målningsförhållanden och ytans beskaffenhet.

Torktider

90–120 g/m ²	+23°C	+40–60°C
Övermålningsbar	2-4 t	10–30 min

Temperaturen skall vara under 30°C vid stapling. Tork och tid till övermålningsbarhet är beroende av lokala betingelser som påläggsmängd, temperatur, luftens relativa fuktighet och luftväxling.

Glans

Halvmatt.

Kulörer

Alcro-Beckers lasyr kulörer. AVATINT brytningar. Använd alltid brutna produkter. Notera att pastellkulörer inte rekommenderas när harts blödande trä (till exempel Ek). Trähartser kan missfärga kulören.

Pinja Color Plus

APPLICERINGS INSTRUKTIONER

Förbehandling	Träytan skall rengöras från skräp smuts och annat löst material. Säkerställ att det som skall målas är fritt från blånad och mögel påväxt.
Rekommenderade grundfärger	Pinja Wood Stain, Pinja Indeeep.
Rekommenderade täckfärger	Valtti Plus Kesto. Alcro Virke och Beckers Trälasyr
Appliceringsförhållanden	Ytan som skall behandlas skall vara ren och torr. Fuktkvoten i virket skall vara under 18%. Temperaturen vid påföring och tork skall vara över +5 C, den relativa luftfuktigheten skall vara under 80%. God ventilation krävs för bra resultat. Produkten fungerar utan ugn.
Applicering	Rör om lacken, undvik att röra in luft. Lacken kan spädas med maximalt 10 % vatten. Högtryck sprutning: rekommenderad storlek på munstycken: 0,009 –0,0011. Tryck: 80-160 bar. Sprutvinkeln anpassas till objektets form. Airmix sprutning: rekommenderad storlek på munstycken: 0,011 –0,0015. Tryck: 40-120 bar. Sprutvinkeln anpassas till objektets form. För applicering i borstmaskiner kan produkten förtunnas innan användning upp till 10%. Notera! Kulören kan bli olika beroende på träslag detta bör testas innan färgen appliceras på större ytor. Trä innehåller vissa ämnen, speciellt i kvistar som under temperatur/luftfuktighets förändringar, kan ge upphov till missfärgningar.
Förtunningar	Vatten Vi rekommenderar att använda produkten oförtunnad. Om det är nödvändigt förtunna max. 5% med vatten
Rengöring av utrustning	Vatten
VOC	Mängden flyktiga organiska lösningsmedel upp går till 20 gram /liter färg.
HÄLSA OCH SÄKERHET	Följ föreskrifterna som anges på etiketten. I säkerhetsdatablad finns noggrannare uppgifter om vilka faror som är förknippade med användningen samt information om vilka skyddsåtgärder som bör vidtagas. Säkerhetsdatablad kan erhållas på begäran av Tikkurila Sverige AB.

Endast för industriell bruk.

Informationen i detta dokument är inte avsedd att vara uttömmande eller fullständigt. Informationen baserar sig på laborietester och praktisk erfarenhet och är given efter vår bästa kunskap. Produktens kvalitet kontrolleras av vårt verksamhetssystem, baserat på krav av ISO9001 och ISO14001. Som tillverkare kan vi inte kontrollera de omständigheterna under vilka produkten används eller de många faktorer som påverkar användandet och applicerandet av produkten. Tikkurila Sverige AB ansvarar inte för fall där produkten används i strid med anvisningarna eller för otillämpliga ändamål. Vi förbehåller oss rätten att förändra den givna informationen ensidigt utan anmälan.

Produkten är avsedd endast för yrkesbruk och ska endast användas av de som har tillräckliga kunskaper och färdigheter för att kunna använda produkten på rätt sätt. Informationen i detta dokument är endast rådgivande. Så långt tillåtet i tillämplig lag, ska Tikkurila inte anses vara ansvarig för de förhållanden under vilka produkten används eller för användandet eller applicerandet av produkten.

Ifall du avser att använda produkten för några andra ändamål än vad som är rekommenderade i detta dokument utan att först erhålla vår skriftliga bekräftelse gällande produktens tillämplighet för det tilltänkta användandet, ska allt sådant användande ske på egen risk.