

Pinja Flex Combi 25

BESKRIVNING

En enkomponents vattenburen polyakrylatbaserad täckfärg med utmärkta vidhäftningsegenskaper.

PRODUKTEGENSKAPER OCH REKOMMENDERAD ANVÄNDNING

- Snabbtorkande utomhusfärg för fönster och dörrar. Den bildar en elastisk film med låg vatteninträngning. Dessa egenskaper hjälper produkten att skydda trä mot fukt och smuts
- Utmärkt vidhäftning till obehandlat trä. Möjligheten att kunna använda produkten både som grundfärg och täckfärg ger en mer effektiv produktion. God täckförmåga och fyllnadsegenskaper säkerställer en hög kvalitet på den torra färgfilmen
- Förskönar träfönster och ytterdörrar med tusentals hållbara nyanser
- M1-klassifiseringen för byggnadsmaterial med låga emissionsnivåer har erhållits från den finska Byggnadsinformationsstiftelsen RTS
- Lämplig för fönsterkarmar och ytterdörrar i trä

TEKNISK DATA

Volymtorrhalt 39% (A bas)

Vikttorrhalt 50% (A bas)

Specifik vikt 1.22 kg/l (A bas)
1.14 kg/l (C bas)

Rekommenderade spridningsmängder och teoretisk täckförmåga

Recommended spreading amounts (unthinned)		Theoretical coverage
wet	dry	
155 g/m ²	50µm	8–9 m ² /l

Den faktiska sträckförmågan påverkas av appliceringsmetod och förhållanden samt form och grovhet på ytorna.

Torktider

100–120 g/m ²	+20 °C	+50 °C
Sliptorr efter	1 timme	½ timme
Klibbfri efter	2 timmar	1 timme

Staplingstemperatur under +30 °C.

Tork- och övermålningstider påverkas av nyans, filmtjocklek, temperatur, relativ luftfuktighet och ventilation.

Glans

Halvmatt.

Kulörer

Nyanser i färgkartan Wooden Facades för utomhusbruk. AVATINT färgbrytningssystem.

Pinja Flex Combi 25

APPLICERINGS INSTRUKTIONER

Förbehandling Rengör ytorna från smuts, damm och löst material. Se till att ytan är fri från mögel och blånad. Träytor måste slipas med sandpapper P150–320. Slipning före nästa applicering med sandpapper P240–400. Allt slipdamm måste avlägsnas.

Rekommenderade grundfärger Pinjadur Primer, Pinja Flex Combi 25, Pinja Flex Isolator, Pinja Wood Stain, Pinja Indeeep.

Appliceringsförhållanden Ytan som ska behandlas ska vara ren och torr. Träets fukthalt måste vara under 20 %. Vid applicering och torkning måste temperaturen i luften, underlaget och produkten vara över +18 °C, och den relativa luftfuktigheten måste vara under 70 %. God ventilation krävs för att garantera optimalt resultat. Produkten kan torkas med eller utan ugn.

Applicering

Vid användning av högtrycksspruta rekommenderas ett munstycke på 0,011–0,015 tum och ett tryck på 80–160 bar. Sprutvinkeln ska väljas med hänsyn till föremålets form.

Vid användning av luftassisterad högtrycksspruta rekommenderas ett munstycke på 0,011–0,015 tum och ett tryck på 40–120 bar. Fördelningslufttrycket ska vara omkring 1–3 bar. Sprutvinkeln ska väljas med hänsyn till föremålets form.

Trä innehåller kåda och andra färgextraherande ämnen, särskilt i kvisthål. Variation i temperatur och luftfuktighet kan ge missfärgning i sådana områden.

Rengöring av utrustning Vatten eller Tikkurila Tool Cleaner.

VOC I enlighet med VOC-direktivet 2004/42/EU är VOC-gränsen för produktkategori A/d (1.1.2010) högst 130 g/l. VOC-halten i "Pinja Flex Combi 25" är 30±10 g/l.

HÄLSA OCH SÄKERHET

Följ föreskrifterna som anges på etiketten. I säkerhetsdatablad finns noggrannare uppgifter om vilka faror som är förknippade med användningen samt information om vilka skyddsåtgärder som bör vidtagas. Säkerhetsdatablad kan erhållas på begäran av Tikkurila Sverige AB.

Endast för industriell bruk.

Informationen i detta dokument är inte avsedd att vara uttömmande eller fullständigt. Informationen baserar sig på laboratorietester och praktisk erfarenhet och är given efter vår bästa kunskap. Produktens kvalitet kontrolleras av vårt verksamhetssystem, baserat på krav av ISO9001 och ISO14001. Som tillverkare kan vi inte kontrollera de omständigheterna under vilka produkten används eller de många faktorerna som påverkar användandet och applicerandet av produkten. Tikkurila Sverige AB ansvarar inte för fall där produkten används i strid med anvisningarna eller för otillämpliga ändamål. Vi förbehåller oss rätten att förändra den givna informationen ensidigt utan anmälan.

Produkten är avsedd endast för yrkesbruk och ska endast användas av de som har tillräckliga kunskaper och färdigheter för att kunna använda produkten på rätt sätt. Informationen i detta dokument är endast rådgivande. Så långt tillåtet i tillämplig lag, ska Tikkurila inte anses vara ansvarig för de förhållandena under vilka produkten används eller för användandet eller applicerandet av produkten.

Ifall du avser att använda produkten för några andra ändamål än vad som är rekommenderade i detta dokument utan att först erhålla vår skriftliga bekräftelse gällande produktens tillämplighet för det tilltänkta användandet, ska allt sådant användande ske på egen risk.