

Pinja Universal Primer

BESKRIVNING

En vattenburen alkydprimer.

PRODUKTEGENSKAPER OCH REKOMMENDERAD ANVÄNDNING

- En allround grundfärg för sågat eller hyvlat trä
- Ger ett gott skydd i 6–10 månader samt ett gott grundskikt för antingen vattenburen eller lösningsmedelsburen färg
- Kan spädas 1:1 med vatten
- Lämplig för grundmålning av utvändiga brädor och paneler

TEKNISK DATA

Volymtorrhalt

34%

Vikttorrhalt

46%

Specifik vikt

1.23 kg/l.

Rekommenderade spridningsmängder och teoretisk täckförmåga

Recommended spreading amounts (unthinned)		Theoretical coverage
wet	dry	
110 g/m ²	30 µm	9–10 m ² /l

Den faktiska sträckförmågan påverkas av appliceringsmetod och målningsförhållande samt form och grovhet på ytorna

Torktider

100–120 g/m ²	+20 °C
Klibbfri, lösvirke, efter	6–12 timmar
Staplingstorr efter	24 timmar
IRM	3–8 min

Tork- och övermålningstider påverkas av filmtjocklek, temperatur, relativ luftfuktighet och ventilation

Glans

Matt.

Kulörer

NCS S 0502Y 1 000 liter behållare, eller nyanser från färgkartan Tikkurila House Paint. AVATINT färgbrytningssystem

Pinja Universal Primer

APPLICERINGS INSTRUKTIONER

Förbehandling	Rengör ytorna från smuts, damm och löst material. Se till att ytan är fri från mögel och blånad.
Rekommenderade täckfärger	Pika-Teho, Vinha, Ultra Matt, Ultra Classic, Teho Öljymaali. Färdigmåla ytorna tidigast efter 24 timmar från grundningen, måla med Täcklasyr från Alcro-Beckers. Välj kulör på grundfärgen i enlighet med färgen på efterbehandlingsfärgen.
Appliceringsförhållanden	Ytan som ska behandlas ska vara ren och torr. Träets fukthalt måste vara under 20 %. Vid applicering och torkning måste temperaturen på luften, underlaget och produkten vara över +5 °C, och den relativa luftfuktigheten måste vara under 80 %. God ventilation krävs för att garantera optimalt resultat. Produkten kan torkas med eller utan ugn.
Applicering	Rör noggrant om i produkten före användning. Undvik and röra i luft. Vid användning av högtrycksspruta ska produkten spädas med cirka 50 % till en viskositet på 30–40s (DIN4). Rekommenderat munstycke är 0,013–0,015 tum och ett tryck på 120–180 bar. Sprutvinkeln ska väljas med hänsyn till föremålets form. Vid användning av luftassisterad högtrycksspruta ska produkten spädas med cirka 55 % till en viskositet på 20–30s (DIN4). Rekommenderat munstycke är 0,013–0,015 tum och ett tryck på 40–140 bar. Fördelningslufttrycket ska vara omkring 1–3 bar. Sprutvinkeln ska väljas med hänsyn till föremålets form. Vid konventionell sprutning ska produkten spädas med cirka 55 % till en viskositet på 20–30s (DIN4). Rekommenderat munstycke är 1,6–2,0 mm och ett tryck på 2–3 bar. Vakuumpapplicering i enlighet med tillverkarens anvisningar. Trä innehåller kåda och andra färgextraherande ämnen, särskilt i kvisthål. Variation i temperatur och luftfuktighet kan ge missfärgning i sådana områden.
Förtunningar	Vatten
Rengöring av utrustning	Vatten.
VOC	Halten av flyktiga organiska föreningar är 10 g/l blandad färg. Maximal VOC-halt i användningsklar färg (utspädd 50 volym-%) är 5 g/l.
HÄLSA OCH SÄKERHET	Följ föreskrifterna som anges på etiketten. I säkerhetsdatablad finns noggrannare uppgifter om vilka faror som är förknippade med användningen samt information om vilka skyddsåtgärder som bör vidtagas. Säkerhetsdatablad kan erhållas på begäran av Tikkurila Sverige AB. Endast för industriell bruk.

Pinja Universal Primer

Informationen i detta dokument är inte avsedd att vara uttömmande eller fullständigt. Informationen baserar sig på laboratorietester och praktisk erfarenhet och är given efter vår bästa kunskap. Produktens kvalitet kontrolleras av vårt verksamhetssystem, baserat på krav av ISO9001 och ISO14001. Som tillverkare kan vi inte kontrollera de omständigheterna under vilka produkten används eller de många faktorer som påverkar användandet och applicerandet av produkten. Tikkurila Sverige AB ansvarar inte för fall där produkten används i strid med anvisningarna eller för otillämpliga ändamål. Vi förbehåller oss rätten att förändra den givna informationen ensidigt utan anmälan.

Produkten är avsedd endast för yrkesbruk och ska endast användas av de som har tillräckliga kunskaper och färdigheter för att kunna använda produkten på rätt sätt.

Informationen i detta dokument är endast rådgivande. Så långt tillåtet i tillämplig lag, ska Tikkurila inte anses vara ansvarig för de förhållandena under vilka produkten används eller för användandet eller applicerandet av produkten.

Ifall du avser att använda produkten för några andra ändamål än vad som är rekommenderade i detta dokument utan att först erhålla vår skriftliga bekräftelse gällande produktens tillämplighet för det tilltänkta användandet, ska allt sådant användande ske på egen risk.