

## Pinja Wood Stain

### BESKRIVNING

En vattenburen grundolja / semi-transparent trälasyr för trätor utomhus som ger genomskinligt färgstarkt skydd för trä.

### PRODUKTEGENSKAPER OCH REKOMMENDERAD ANVÄNDNING

- En vattenburen grundningsolja / liten filmbildning som bildar enhalvtransparent bets i ett stort antal kulörer. Betsen torkar snabbt och är därför lämplig för industriella målningslinjer
- Bildar ett transparent, färgstarkt skydd mot fukt, solljus och smuts. Sprickbildning av trä minskar och ytan behåller sin skönhet under längre tid
- Framhäver det naturliga utseendet på trä
- 2 i 1-produkt: kan användas som grundfärgningsolja och / eller träbets
- Rekommenderad för fönsterkarmar, ytterdörrar, ytterpaneler, samt andra trätor

### TEKNISK DATA

Volymtorrhalt ca 10 %

Vikttorrhalt 11%

Specifik vikt 1.0 kg/l

### Rekommenderade spridningsmängder och teoretisk täckförmåga

Recommended spreading amounts (unthinned)		Theoretical coverage
wet	dry	
80 g/m <sup>2</sup>	10µm	12–14 m <sup>2</sup> /l

Den faktiska sträckförmågan påverkas av appliceringsmetod och målningsförhållanden samt form och grovhet på ytorna.

### Torktider

80–100 g/m <sup>2</sup>	+20 °C	+50 °C
Sliptorr efter	10–60 min	5–20 min

Tork- och övermålningstider påverkas av filmtjocklek, temperatur, relativ luftfuktighet och ventilation

### Kulörer

Genomskinlig. Akvi Tone färgbrytning enligt färgkartan Translucent Wood Finishes. Avatint brytningar.

# Pinja Wood Stain

## APPLICERINGS INSTRUKTIONER

<b>Förbehandling</b>	Rengör ytorna från smuts, damm och löst material. Se till att ytan är fri från mögel och blånad.
<b>Rekommenderade täckfärger</b>	Pinja Wood Stain, Pinjalac HB 30, Pinja Flex 30, Pinja Flex Combi 25, Pinja Flex Combi 35, Ultra Pro, Pinja Pro, Pinja Top, Pinja Color Plus, Villa Lasur Akva.
<b>Appliceringsförhållanden</b>	Ytan som ska behandlas ska vara ren och torr. Träets fukthalt måste vara under 20 %. Vid applicering och torkning måste temperaturen i luften, underlaget och produkten vara över +18 °C, och den relativa luftfuktigheten måste vara under 70 %. God ventilation krävs för att garantera optimalt resultat. Produkten kan torkas med eller utan ugn.
<b>Applicering</b>	Rör noggrant om i produkten före användning. Undvik skumbildning. Produkten rekommenderas för användning utan utspädning, men kan spädas ut med vatten om det behövs. Låt produkten vila en stund före användning.

Vid användning av högtrycksspruta rekommenderas ett munstycke på 0,009–0,011 tum och ett tryck på 80–160 bar. Sprutvinkeln ska väljas med hänsyn till föremålets form.

Vid användning av luftassisterad högtrycksspruta rekommenderas ett munstycke på 0,009–0,011 tum och ett tryck på 40–120 bar. Fördelningslufttrycket ska vara omkring 1–3 bar. Sprutvinkeln ska väljas med hänsyn till föremålets form.

Vid konventionell sprutning rekommenderas ett munstycke på 1,0–1,4 mm och ett tryck på 1,5–3 bar.

Produkten är klar för användning för doppmålning och sköljmålning.

Trä innehåller kåda och andra färgextraherande ämnen, särskilt i kvisthål. Variation i temperatur och luftfuktighet kan ge missfärgning i sådana områden.

**Förtunningar** Vatten

**Rengöring av utrustning** Vatten.

**VOC** Halten av flyktiga organiska föreningar är 30 g/l blandad färg.

**HÄLSA OCH SÄKERHET** Följ föreskrifterna som anges på etiketten. I säkerhetsdatablad finns noggrannare uppgifter om vilka faror som är förknippade med användningen samt information om vilka skyddsåtgärder som bör vidtagas. Säkerhetsdatablad kan erhållas på begäran av Tikkurila Sverige AB.

**Endast för industriell bruk.**



## Pinja Wood Stain

Informationen i detta dokument är inte avsedd att vara uttömmande eller fullständigt. Informationen baserar sig på laboratorietester och praktisk erfarenhet och är given efter vår bästa kunskap. Produktens kvalitet kontrolleras av vårt verksamhetssystem, baserat på krav av ISO9001 och ISO14001. Som tillverkare kan vi inte kontrollera de omständigheterna under vilka produkten används eller de många faktorerna som påverkar användandet och applicerandet av produkten. Tikkurila Sverige AB ansvarar inte för fall där produkten används i strid med anvisningarna eller för otillämpliga ändamål. Vi förbehåller oss rätten att förändra den givna informationen ensidigt utan anmälan.

Produkten är avsedd endast för yrkesbruk och ska endast användas av de som har tillräckliga kunskaper och färdigheter för att kunna använda produkten på rätt sätt. Informationen i detta dokument är endast rådgivande. Så långt tillåtet i tillämplig lag, ska Tikkurila inte anses vara ansvarig för de förhållandena under vilka produkten används eller för användandet eller applicerandet av produkten.

Ifall du avser att använda produkten för några andra ändamål än vad som är rekommenderade i detta dokument utan att först erhålla vår skriftliga bekräftelse gällande produktens tillämplighet för det tilltänkta användandet, ska allt sådant användande ske på egen risk.