



TIKKURILA

# ROSTEX SUPER AKVA

GRUNDFÄRG FÖR METALL / MATT

**BESKRIVNING**

Vattenburen, snabbtorkande rostskyddsgrund för vattenburna täckfärger. Innehåller aktiva rostskyddspigment. Torkar i temperaturer ner till +3°C

**REKOMMENDERAD ANVÄNDNING**

Plåttak, stuprör, skyddsplåtar, metallkonstruktioner inomhus och utomhus.

**PRODUKTEGENSKAPER**

För grundmålning av förzinkade ytor, stålytor och uppruggade aluminiumytor före täckmålning. Lämpar sig även för målning av koppar, mässing och rostfritt stål. Kan endast användas som grundfärg för vattenburna produkter (t.ex. Panssari Akva och Luja).





TIKKURILA

## ROSTEX SUPER AKVA

TEKNISKA DATA	
Kulörer	Grå
Glans	Matt. (5/RT-klassificering)
Sträckförmåga	7–9 m <sup>2</sup> /l (60 µm torrfilm)
Burkstorlekar	0.333 l, 1 l, 3 l, 10 l
Förtunning	Förtunnas ej.
Appliceringsmetod	Pensel eller spruta. Rekommenderad pensel: T6 eller en motsvarande pensel med mjuk borst.  Högtryckssprutning: - munstycke 0,011"–0,015" eller 0,280–0,380 mm - förtunning 0–10 %
Torktid (23°C och 50% relativ luftfuktighet)	Kan övermålas med vattenburna färger efter 4 timmar samma dag om luftens temperatur är minst +10°C och den relativa luftfuktigheten högst 80 %. I annat fall följande dag.
Densitet (kg/l)	ca 1,2 kg/l, ISO 2811
Kemisk resistens	Tål hushållssprit. Tål inte lacknafta eller starka lösningsmedel, t.ex. thinner. Bra olje- och fettbeständighet.
Volymtorrhalt (%)	44
VOC	(cat A/i) <140g/l(2010) Rostex Super Akva innehåller VOC max. 140 g/l.

# ROSTEX SUPER AKVA

## APPLICERINGSINSTRUKTIONER

### Appliceringsförhållanden

Ytan skall vara torr och varmare än luften omkring, temperaturen minst +10°C och den relativa luftfuktigheten lägre än 80 %. Kan övermålas med vattenburna färger efter 4 timmar, om luftens temperatur är minst +10°C och den relativa luftfuktigheten högst 80 %. I annat fall följande dag.

Ytans temperatur får inte överstiga +40°C för att vattnet i produkten inte ska avdunsta alltför snabbt, för att porer inte ska uppstå i den målade ytan, för att vidhäftningen inte ska försämrans eller för att blåsor inte ska bildas.

Planera målningsarbetet så att kvälsdagg inte kan väta takytan medan färgen torkar.

### Förbehandling

Omålade ytor:

Avlägsna vattenspädbara skyddsämnen mot vitrost, smuts, vattenlösliga salter, fett och oljor från ytan med Panssaripesu-tvättmedel (Plättvätt) och borste. Skölj noggrant med vatten och låt torka. Avlägsna eventuell vitrost/rost från ytan genom slipning eller stålborstning. Stålytor ska vara metallrena (rengöringsgrad St 2). Rugga upp aluminiumytor.

Målning av ett nytt förzinkat plåttak rekommenderas tidigast efter en vinter. Vidhäftningen blir bäst på en förzinkad yta som redan blivit matt p g a väderleksförhållanden eller som ruggats upp mekaniskt eller kemiskt.

Målade ytor:

Tvätta ytan med Panssaripesu-tvättmedel (Plättvätt) och borste, skölj noggrant med vatten och låt torka. Avlägsna lossnande färg och eventuell rost genom skrapning eller stålborstning tills ytorna är metallrena (rengöringsgrad St 2). Skarven mellan den rengjorda delen och fast färgskikt slipas jämn för att säkerställa täckfärgens vidhäftning. Slipa gammal målade yta matt på de ställen som ska grundmålas med Rostex Super Akva.

Rör om Rostex Super Akva noggrant före bruk. Applicera med pensel eller spruta. Med en applicering ska en torrfilm på 60–80 µm eftersträvas. Observera plåttakets vinklar och bockningar – även på dessa ska torrfilmstjockleken vara densamma som på andra ställen. Rostex Super Akva appliceras främst på metallbara ytor och kan täckmålas med vattenburen Panssari Akva eller inomhus med t.ex. Luja. Undvik målning i hett solsken, eftersom färgen då torkar för snabbt och utflytningen blir otillräcklig.

### Rengöring av utrustning

Rengör verktygen med vatten

### Underhålls instruktioner

Den målade ytan ska hanteras varsamt, eftersom produkten uppnår sin slutliga hårdhet och hållfasthet efter ca 2 veckor under normala förhållanden. En kort tid efter behandlingen kan ytan rengöras lätt med en mjuk borste, en lätt fuktad rengöringsduk eller med mopp. Tidigast 1 månad efter målningen kan en nedsmutsad yta rengöras med Tikkurilas Huoltopesu (Vårdtvätt) (1 del Huoltopesu till 10 delar vatten). Ta bort fläckar och rengör mycket smutsiga ytor med en starkare Huoltopesu-lösning (1:1). Skölj ytorna efter tvätt och låt torka.

### Miljö och avfallshantering

Lämna avfall i vätskeform till insamlingsplats för farligt avfall. Lämna tomma, torra förpackningar till återvinning eller när det inte är möjligt till osorterat blandavfall.

# ROSTEX SUPER AKVA

## Hälsa och säkerhetsmärkning

Innehåller 2,4,7,9-tetrametyldec-5-yn-4,7-diol, 1,2-benzisotiazol-3(2H)-on (BIT) och blandning av 5-klor-2-metyl-2H-isotiazol-3-on [EG nr 247-500-7] och 2-metyl-2H-isotiazol-3-on [EG nr 220-239-6] (3:1) (C(M)IT/MIT (3:1)). Kan orsaka en allergisk reaktion. Använd skyddshandskar. Produkten innehåller konserveringsmedel som skyddar produkten under lagring. Innehåller: blandning av 5-klor-2-metyl-2H-isotiazol-3-on [EG nr 247-500-7] och 2-metyl-2H-isotiazol-3-on [EG nr 220-239-6] (3:1) (C(M)IT/MIT (3:1))