



TIKKURILA

ROSTEX SUPER

GRUNDFÄRG AV METALL / MATT

BESKRIVNING

Sabbtorkande rostskyddsgrundfärg som innehåller specialbindemedel. Innehåller inga bly- eller kromatpigment.

REKOMMENDERAD ANVÄNDNING

Plåttak, vattenrännor, stuprör, skyddsplåtar, brandstegar, räcken, flaggstänger, pisk- och torkställ, båtar o.a. metallkonstruktioner.

PRODUKTEGENSKAPER

För grundmålning av stålytor, förzinkade ytor och uppruggade aluminiumytor som blir utsatta för större belastning än normalt på objekt där vidhäftningen eller torknings-hastigheten hos en vanlig alkydfärg inte är tillräcklig. Lämpar sig även för koppar, mässing och rostfritt stål, för ståltunnplåt som belagts med PURAL, POLYESTER eller AKRYL samt för föråldrad PVC-belagd ståltunnplåt. Kan användas som grundfärg för både alkydfärger (t.ex. Miranol, Unica, Panssarimaali) och vattenburna färger (t.ex. Panssari Akva). Endast för yrkesbruk.





TIKKURILA

ROSTEX SUPER

TEKNISKA DATA

Tekniska Data

Dry film thickness 50 µm	+10°C	+23°C	+35°C
Dust dry	1 hour	15 minutes	10 minutes
Recoatible with alkyd paints, min.	5 hours	4 hours	1 hour
Recoatible with water-borne paints, min.	2 days	1 day	1 day
Recoatible, max.	7 days	4 days	4 days

Kulörer

Ljusgrå, järnoxidröd, grön, svart

Glans

Matt. (5/RT-klassificering)

Sträckförmåga

ca 10 m²/l (40 µmtorrfilm)

Burkstorlekar

0.33 l, 1 l, 3 l, 10 l

Förtunning

1120

Appliceringsmetod

Pensel eller spruta. En pensel med tjock borst är bäst.

Högtryckssprutning:

- munstycke 0,011"–0,015" eller 0,280–0,380 mm

- förtunning 0–15 %

Densitet (kg/l)

ca 1,3 kg/l, ISO 2811

Kemisk resistens

Tål lacknaffa och hushållssprit. Tål inte starka lösningsmedel, t.ex. thinner. Bra olje- och fettbeständighet.

Volymtorrhalt (%)

45

VOC

(cat A/i) 500g/l(2010)

Rostex Super innehåller VOC max. 500 g/l.

ROSTEX SUPER

APPLICERINGSINSTRUKTIONER

Appliceringsförhållanden

Ytan skall vara torr och varmare än luften omkring, temperaturen minst +5 °C och den relativa luftfuktigheten lägre än 80 %. Under dessa förhållanden fördröjs torkningen avsevärt och tiden för övermålningsbarhet förlängs. Ytans temperatur får inte överstiga +40 °C för att lösningsmedlet inte ska avdunsta för snabbt, för att det inte ska uppstå porer i den målade ytan, för att vidhäftningen inte ska försämrans, för att blåsor inte ska bildas osv.

Planera målningsarbetet så att du hinner utföra täckmålningen senast efter fyra dagar. Vid lägre temperatur och/eller vid ökad fuktighet förlängs tiden till övermålningsbarhet (se tabell).

Om täckmålning sker först efter angiven tid, skall grundfärgen slipas lätt och ytan tvättas med Panssaripesu (Plättvätt).

Förbehandling

Omålade ytor:

Avlägsna eventuell vitrost/rost från ytan genom slipning eller stålborstning, stålytor till rengöringsgrad St2. Avlägsna vattenlösliga skyddsämnen mot vitrost, smuts, vattenlösliga salter, fett och olja med Panssaripesu-tvättmedel (Plättvätt) och borste. Skölj noggrant med vatten och låt torka. Rugga upp släta aluminiumytor.

Målning av ett nytt förzinkat plåttak rekommenderas tidigast efter en vinter. Vidhäftningen blir bäst på en förzinkad yta som redan blivit matt p.g.a. väderleksförhållanden eller som ruggats upp mekaniskt eller kemiskt.

Målade ytor:

Avlägsna lossnande färg och eventuell rost genom skrapning eller stålborstning till rengöringsgrad St 2. Slipa skarven mellan den rengjorda delen och det fasta färgskiktet. Tvätta ytan med Panssaripesu-tvättmedel (Plättvätt) och borste, skölj noggrant med vatten och låt torka.

Rör om Rostex Super noggrant före bruk. Applicera färgen helst med pensel eller spruta. Vid engångsapplicering ska en torrfilmstjocklek på 40–60 µm eftersträvas. Rostex Super kan täckmålas med t.ex. vattenburen Panssari Akva eller lösningsmedelsburen Panssarimaali.

Beläggning

Rostex Super kan målas över med en ytbeläggning som vattenburna Panssari Akva eller lösningsmedelsburna Panssarimaali.

Rengöring av utrustning

Tvätta arbetsredskapen med Förtunning 1120 eller med Tikkurilas Pensselipesu (Penseltvätt).

Underhålls instruktioner

Den målade ytan ska hanteras varsamt, eftersom ytan uppnår sin slutliga hårdhet och hållfasthet efter ca 4 veckor under normala förhållanden. En kort tid efter behandlingen kan ytan rengöras lätt med en mjuk borste, en lätt fuktad rengöringsduk eller med mopp.

Tidigast 1 månad efter målningen kan en nedsmutsad yta rengöras med Tikkurilas Huoltopesu (Vårdtvätt) (1 del Huoltopesu till 10 delar vatten). Ta bort fläckar och rengör mycket smutsiga ytor med en starkare Huoltopesu-lösning (1:1). Skölj ytorna efter tvätt och låt torka.

Miljö och avfallshantering

Töm ej i avlopp, vattendrag eller jordmån. Lämna avfall i vätskeform till samlingsplats för farligt avfall. Lämna tomma, torra förpackningar till återvinning eller när det inte är möjligt till sorterat blandavfall.

ROSTEX SUPER

Hälsa och säkerhetsmärkning

Innehåller: Reaktionsmassa av etylbensen och xylen. **Varning.** Brandfarlig vätska och ånga. Irriterar huden. Orsakar allvarlig ögonirritation. Kan orsaka irritation i luftvägarna. Kan orsaka organskador genom lång eller upprepad exponering. Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter. Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden. Undvik att inandas ånga. Undvik utsläpp till miljön. Använd skyddshandskar/skyddskläder. Vid otillräcklig ventilation, använd andningsskydd. **VID KONTAKT MED ÖGONEN:** Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. **VID KONTAKT MED ÖGONEN:** Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. **Varning!** Farliga respirabla droppar kan bildas vid sprejning. Inandas inte sprej eller dimma.



GHS02



GHS07



GHS08



GHS09