



TIKKURILA

SUPI SAUNASUOJA

BASTU FINISH FÖR PANELER SOM ÄR NYANSERBAR.

BESKRIVNING

nyanserbart akrylskyddsmedel.

**REKOMMENDERAD
ANVÄNDNING**

Speciellt lämplig för väggar och tak i ång-, tvätt- och omklädningsrum.

**PRODUKTEGENSKA
P E**

För ytbehandling av fuktiga utrymmen inomhus. Bildar en smuts- och vattenavvisande ytbeläggning. Innehåller ett mögelmedel som skyddar den behandlade ytan. Lämplig för behandling av trä, träfiberpanel och betongytor. Inte lämplig för behandling av bastulavar.



SUPI SAUNASUOJA

TEKNISKA DATA	
Brytbaser	EP BASE
Kulörer	Färgkartor: Interior wood stains and lacquers colour card. Kan tonas i laserande kulörer.
Glans	Halvmatt.
Sträckförmåga	8–12 m ² /l.
Burkstorlekar	0.9 l, 2.7 l, 9 l
Appliceringsmetod	Pensel eller spruta.
Torktid	Dammtorkar efter ca. 30 minuter. Ommålningsbar efter 2–3 timmar. Färdig för användning om ca. 48 timmar.
Densitet (kg/l)	1.0 kg/l, ISO 2811.
Volymtorrhalt (%)	16
VOC	(katt A / f) 130g / l (2010) Supi Saunasuoja innehåller VOC max. 130 g / l.

SUPI SAUNASUOJA

APPLICERINGSINSTRUKTIONER

Appliceringsförhållanden

Ytan som ska behandlas måste vara torr, omgivningstemperaturen minst +5 ° C och luftens relativa luftfuktighet under 80%.

Förbehandling

Nya rena träytor:

Rengör träytan för smuts och damm. Våt ytan lätt med vattenspray, låt torka och slipa av de lösa träfibrerna. Ta bort slipdammet.

Gamla och smutsiga ytor eller ytor som tidigare behandlats med, t.ex. Supi Saunasuoja:

Tvätta med Supi Saunapesu rengöringsmedel enligt anvisningarna, skölj noggrant och låt torka. Slipa vid behov och ta bort slipdammet.

Rör om Supi Saunasuoja ordentligt före och ibland under användning.

Applicera ett lager nyanserat eller ofärgat Supi Saunasuoja på ångbadets väggar. Förtunnas med vatten om det behövs.

Du kan också applicera två lager nyanserad Supi Saunasuoja förtunnad 50% med vatten på ångbadets väggar. På så sätt blir penseldragen mindre synliga.

Applicera två lager Supi Saunasuoja på träytorna i tvätt- och omklädningsrummen. Förtunna nyanserad Supi Saunasuoja med ca. 20% vatten vid första appliceringen. Förunna endast den onyanserade klara Supi Saunasuoja vid behov.

Prova först den nyanserade Supi Saunasuoja i ett område som ej är synligt för att säkerställa att du har rätt kulör. När produkten förtunnas blir kulören något ljusare och mer transparent än i kulörkartan. Den slutliga kulören beror på egenskaperna och tidigare behandling av träet. För att uppnå en enhetlig färg, behandla små ytor i ett penseldrag; med stora panelytor, behandla 1–2 paneler åt gången.

Förvärm bastun och ventiler den ordentligt före användning.

OBS

Förvärm bastun innan du tar den i bruk och ventiler den väl.

Rengöring av utrustning

Rengör verktygen med vatten och tvål. Rengör verktygen med vatten och tvål. Tikkurila Pensselipesu Tool Cleaner rekommenderas för att ta bort lätt härdad färg.

Underhålls instruktioner

Efter behov efter tidigast 1 månad från ytbehandling:

Rengör ytan med Supi Saunapesu (blanda 1–2 dl Saunapesu med 5 liter vatten).

Miljö och avfallshantering

Töm ej i avlopp, vattendrag eller jordmån. Lämna avfall i vätskeform till samlingsplats för farligt avfall. Lämna tomma, torra förpackningar till återvinning eller när det inte är möjligt till sorterat blandavfall.

SUPI SAUNASUOJA

Hälsa och säkerhetsmärkning

Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer. Undvik utsläpp till miljön. Använd skyddshandskar. Innehåller 1,2-benzisotiazol-3(2H)-on (BIT), blandning av 5-klor-2-metyl-2H-isotiazol-3-on [EG nr 247-500-7] och 2-metyl-2H-isotiazol-3-on [EG nr 220-239-6] (3:1) (C(M)IT/MIT (3:1)) och 2-oktyl-2H-isotiazol-3-on (OIT). Kan orsaka en allergisk reaktion. Denna ytbehandlingsmedel innehåller en konserverande biocidprodukt för den torra filmen. Innehåller OIT och 3-jod-2-propynylbutylkarbamat (IPBC). Produkten innehåller konserveringsmedel som skyddar produkten under lagring. Innehåller C(M)IT/MIT (3:1).