

Temafloor 210 Clear

BESKRIVNING En tvåkomponents lösningsmedelsfri epoxiklarlack.

PRODUKTEGENSKAPER OCH REKOMMENDERAD ANVÄNDNING

- God motståndskraft mot nötning, oljor och fett
- Även för dammbindning och grundmålning av nya och gamla betonggolvv före påföring av Temafloor epoxibeläggning och spackel, speciellt där det krävs produkter som är fria från lösningsmedel och som är luktfria
- Kan användas som topplack i Mosaic golvsystem
- Fylld med sand är den även lämplig för att laga betonggolvv
- Används som bindemedel för Temafloor 4000 Compact spackel
- Även lämplig som topplack på betonggolvv inomhus

TEKNISK DATA

Volymtorrhalt cirka 100 %

Specifik vikt 1.1 kg / liter (blandad).

Mixing ratio Bas 2 volymdelar Temadur 210 Clear
Härdare 1 volymdel 008 4431

Brukstid (+23°C) Cirka 30 minuter efter blandning, på underlaget.

Praktisk sträckförmåga Sträckförmågan på betonggolvv är i genomsnitt:
Grund 5–8 m²/l
Täck 6–10 m²/l

Den faktiska sträckförmågan påverkas av underlagets porositet och jämnhet samt av appliceringsmetod.

Torktid (+23°C) Dammtorr efter 6 timmar
Övermålningsbar efter 16–24 timmar
Lätt trucktrafik efter 24 timmar
Genomhärdad efter 7 dygn

Förtunningar Thinner 1029

Rengöring av utrustning Thinner 1029.

Utseende Högblank.

Kulörer Genomskinlig

Reaction to fire B_{FL}-s1 enligt EN 13501-1

VOC VOC 2004/42/EG (kat. A/j) 500 g/l (2010)
Temafloor 210 Clear: max. VOC < 500 g/l

Burkstorlekar 10,0 L

Temafloor 210 Clear

APPLICERINGS INSTRUKTIONER

- Förbehandling** Ta bort fett, olja och andra föroreningar innan du slipar. Ta bort cementhud och/eller flagande färg genom slipning, fräsning eller blästring. Välj den metod som är bäst lämpad för arbetsplatsen.
Rengör eventuella håligheter och ta bort löst och sprött material. Öppna sprickor med ex. spårsåg. Efter mekaniskt förarbete avlägsnas noggrant löst material och damm med dammsugare.
Underlaget måste ha en draghållfasthet på minst 1,5 MPa.
Vid produktapplicering på cementbaserade avjämningsmassor skall först dess kompatibilitet med hårdplast kontrolleras.
- Appliceringsförhållanden** Underlagets relativa fuktighet bör inte överstiga 97%. Fuktigheten i betongen bör vara under 4 viktprocent.
Arbetsytan, luften och materialet bör hålla minst +15°C under applicering och härdning.
Relativ luftfuktighet bör inte överstiga 80%.
- Blandning av komponenter** Rör först om basen och härdaren var för sig. Blanda rätt proportioner av bas och härdare ordentligt (cirka 2 minuter för att få en homogen blandning) genom att använda en industriell handborr med omrörare på låg hastighet. Otillräcklig blandning eller fel blandningsförhållande leder till ojämn torkning av ytan, försvagar beläggningsens egenskaper och medför risk för misslyckad applicering.
- Grundmålning** Grunda med cirka 30 % utspädd Temafloor 210 Clear epoxiklarlack. Håll ut klarlacksblandningen på golvet och applicera så mycket som behövs för att impregnera betongytan. Vid behov upprepas grundningen för att få en icke-porös yta. Ett poröst grundfärgsskikt leder till hål och luftbubblor i den färdiga beläggningsen. Efterföljande behandling kan utföras efter 2 timmar med vått-i-vått-teknik.
- Lagning** Laga hål och sprickor med en blandning av utspädd Temafloor 210 Clear epoxiklarlack och torr, ren sand. Blandningsförhållande, t.ex. 1 volymdel lackblandning och 1–2 volymdelar sand med kornstorlek 0,1–0,6 mm. Slipa vid behov de lagade områdena före övermålningen.

Obs! Betongytor bör alltid grundas innan de lagas.
- Täckfärg** Övermålning ska göras inom 16–24 timmar efter grundning. Om den grundmålade ytan inte målas över inom 24 timmar ska den slipas. För finisharbete kan Temafloor 210 Clear epoxiklarlack spädas ut med upp till 10 %. Håll ut blandningen på golvet och applicera med spackel och jämna ut med rulle.

Obs! Tillsätt den återstående blandningen till nästa sats av produkten; skrapa inte ut den ur behållaren ut på golvet.
- HÄLSA OCH SÄKERHET** Följ föreskrifterna som anges på etiketten. I säkerhetsdatablad finns noggrannare uppgifter om vilka faror som är förknippade med användningen samt information om vilka skyddsåtgärder som bör vidtagas.
Säkerhetsdatablad kan erhållas på begäran av Tikkurila Sverige AB.

Endast för industriellt och yrkesbruk.

Informationen i detta dokument är inte avsedd att vara uttömmande eller fullständig. Informationen baserar sig på laboratorietester och praktisk erfarenhet och är given efter vår bästa kunskap. Produktens kvalitet kontrolleras av vårt verksamhetssystem, baserat på krav av ISO9001 och ISO14001. Som tillverkare kan vi inte kontrollera de omständigheterna under vilka produkten används eller de många faktorerna som påverkar användandet och applicerandet av produkten. Tikkurila Sverige AB ansvarar inte för fall där produkten används i strid med anvisningarna eller för otillämpliga ändamål. Vi förbehåller oss rätten att förändra den givna informationen ensidigt utan anmälan.

Produkten är avsedd endast för yrkesbruk och ska endast användas av de som har tillräckliga kunskaper och färdigheter för att kunna använda produkten på rätt sätt. Informationen i detta dokument är endast rådgivande. Så långt tillåtet i tillämplig lag, ska Tikkurila inte anses vara ansvarig för de förhållanden under vilka produkten används eller för användandet eller applicerandet av produkten.


Ifall du avser att använda produkten för några andra ändamål än vad som är rekommenderade i detta dokument utan att först erhålla vår skriftliga bekräftelse gällande produktens tillämplighet för det tilltänkta användandet, ska allt sådant användande ske på egen risk.



Temafloor 210 Clear

Temafloor 210 Clear

EN 1504-2:2004

	
0809	
Tikkurila Oyj Kuninkaalantie 1 FI-01300 VANTAA	
13	
0809-CPD-0773	
TIK-8400-5007	
EN 1504-2:2004	
Permeabilitet av CO2	
sd > 50 m	
Slagtålighet	