

Temafloor 25 Clear

BESKRIVNING

En enkomponents fukthärdande polyuretanbaserad grund- och topplack.

PRODUKTEGENSKAPER OCH REKOMMENDERAD ANVÄNDNING

- Lätt att applicera tack vare att den är enkomponent
- Temafloor 25 Clear är dammbindande och hindrar föroreningar från att absorberas av ytan
- För topplackering av mosaikgolv
- Utmärkt nötningsbeständighet
- För klarlackering av betong, asbestcement och andra mineralgolv

TEKNISK DATA

Volymtorrhalt

cirka 40 %

Specifik vikt

1.0 kg / l

Praktisk sträckförmåga

Sträckförmågan på betonggolv är i genomsnitt 4–7 m²/l.

Den faktiska sträckförmågan påverkas av underlagets porositet samt av appliceringsmetod.

Torktid (+23°C)

Dammtorr efter 3 timmar

Klibbfri efter 3½ timme

Övermålningsbar efter 4–12 timmar

Genomhärdat efter 24 timmar

Obs! Om den relativa luftfuktigheten understiger 50 % tar torkningen längre tid.

Rengöring av utrustning

Thinner 1061.

Utseende

Helblank.

Kulörer

Transparent

Förtunnings instruktioner

Späd inte Temafloor 25 Clear.

Reaction to fire

B_{FL}-s1 enligt EN 13501-1

VOC

VOC 2004/42/EC (kat. A/i) 500 g/l (2010)

Temafloor 25 Clear: max. VOC < 500 g/l

Burkstorlekar

20,0 L

Temafloor 25 Clear

APPLICERINGS INSTRUKTIONER

Förbehandling

Ny betong: Avlägsna cementhud med hjälp av slipning med elverktyg eller genom att fräta bort med saltsyra. Välj den metod som är mest lämplig för anläggningen ifråga. Efter slipning ska dammet noggrant avlägsnas med dammsugare. Frätning med saltsyra utförs med utspädd saltsyra (1 del koncentrerad saltsyra, 4 delar vatten). Skölj med rikligt med vatten. Torka golvet.

Gammal betong: Avlägsna allt fett, olja, kemikalier och andra orenheter med alkaliskt rengöringsmedel. Slipa bort det gamla flagnande färgskiktet. Välj den metod som är mest lämplig för anläggningen ifråga. Rengör hål genom att ta bort allt löst, borttagbart material. Öppna sprickor med t.ex. slipverktyg. Ta bort löst material och damm.

Om cementbaserat spackel används ska kompatibiliteten bekräftas av tillverkaren av spacklet.

Appliceringsförhållanden

Den relativa fuktigheten för betongen bör inte överstiga 97 %. Temperaturen på den omgivande luften, ytan och färgen bör inte understiga +5 °C under applicering och torkning. Den relativa luftfuktigheten ska vara 50–90 %.

Grundmålning

Grundmåla med utspädd Temafloor 25 Clear. Håll ut klarlacken på golvet och applicera så mycket som behövs för att impregnera betongytan. Vid behov upprepas grundningen för att få en icke-porös yta. Ett poröst grundfärgsskikt leder till hål och luftbubblor i den färdiga beläggningen. Efterföljande behandling kan utföras efter 2 timmar med vått-i-vått-teknik.

Lagning

Laga hål och sprickor med en blandning av utspädd Temafloor 200 Primer och torr, ren sand. Blandningsförhållande, t.ex. 1 volymdel lackblandning och 1–2 volymdelar sand med korntorlek 0,1–0,6 mm. Slipa vid behov de lagade områdena före övermålningen.

Obs! Betongytor bör alltid grundas innan de lagas.

HÄLSA OCH SÄKERHET

Följ föreskrifterna som anges på etiketten. I säkerhetsdatablad finns noggrannare uppgifter om vilka faror som är förknippade med användningen samt information om vilka skyddsåtgärder som bör vidtagas.

Säkerhetsdatablad kan erhållas på begäran av Tikkurila Sverige AB.

Endast för industriell och yrkesbruk.

Informationen i detta dokument är inte avsedd att vara uttömmande eller fullständigt. Informationen baserar sig på laboratorietester och praktisk erfarenhet och är given efter vår bästa kunskap. Produktens kvalitet kontrolleras av vårt verksamhetssystem, baserat på krav av ISO9001 och ISO14001. Som tillverkare kan vi inte kontrollera de omständigheterna under vilka produkten används eller de många faktorer som påverkar användandet och applicerandet av produkten. Tikkurila Sverige AB ansvarar inte för fall där produkten används i strid med anvisningarna eller för otillämpliga ändamål. Vi förbehåller oss rätten att förändra den givna informationen ensidigt utan anmälan.

Produkten är avsedd endast för yrkesbruk och ska endast användas av de som har tillräckliga kunskaper och färdigheter för att kunna använda produkten på rätt sätt. Informationen i detta dokument är endast rådgivande. Så långt tillåtet i tillämplig lag, ska Tikkurila inte anses vara ansvarig för de förhållandena under vilka produkten används eller för användandet eller applicerandet av produkten.

Ifall du avser att använda produkten för några andra ändamål än vad som är rekommenderade i detta dokument utan att först erhålla vår skriftliga bekräftelse gällande produktens tillämplighet för det tilltänkta användandet, ska allt sådant användande ske på egen risk.

Temafloor 25 Clear

EN 1504-2:2004

CE	
0809	
Tikkurila Oyj Kuninkaalantie 1 FI-01300 VANTAA	
13	
0809-CPD-0773	
TIK-5570-5001	
EN 1504-2:2004	
Permeabilitet av CO2	sd > 50 m
Slagtålighet	