

Temafloor AC610 Clear

BESKRIVNING

En tvåkomponents lösningsmedelsfri akrylbaserad topplack.

PRODUKTEGENSKAPER OCH REKOMMENDERAD ANVÄNDNING

- Lämplig som topplack för Temafloor AC509 och Temafloor AC501 akrylbaserat avjämningspackel
- Särskilt utvecklad för kraftig mekanisk belastning i torra lokaler inomhus
- Utmärkt beständighet mot nötning och repning
- God kemikalieresistans
- Lämplig för torra inomhuslokaler, som korridorer, butiker, omklädningsrum etc.

TEKNISK DATA

Volymtorrhalt

Cirka. 100%

Specifik vikt

0.99 kg /l (blandad)

Alternativa härdare

BP-50-FT, Perkadox®CH-50 or PEROXAN BP-Pulver 50 W.

Praktisk sträckförmåga

Täckningen är i genomsnitt:
Topplack 1,5–3,3 m² / l
Praktisk täckning beror på ytans porositet och jämnhet och på appliceringsmetoden.

Rengöring av utrustning

Tunnare 006 1400 eller Temafloor AC Clean.

Utseende

Blank. Exponering av solljus kommer att påverka kulör och glansvärde på lacken med tiden.

Kulörer

Klar

Förtunnings instruktioner

Förtunnas inte

VOC

VOC 2004/42/EC (kat A/j), 500 g/l (2010)

Temafloor AC609 Clear: max. VOC < 500 g/l

Burkstorlekar

20,0 L, 200,0 L

Temafloor AC610 Clear

APPLICERINGS INSTRUKTIONER

- Förbehandling** Ny betong: Avlägsna cementhud med hjälp av maskinell slipning, vakuumpgrittblästring eller genom att fräta bort med saltsyra. Välj den metod som är mest lämplig för anläggningen ifråga. Efter slipning ska dammet noggrant avlägsnas med dammsugare. Frätning med saltsyra utförs med utspädd saltsyra (1 del koncentrerad saltsyra, 4 delar vatten). Skölj med rikligt med vatten. Torka golvet.
- Gammal betong: Avlägsna allt fett, olja, kemikalier och andra orenheter med alkaliskt rengöringsmedel. Avlägsna gammalt flagnande färgskikt genom slipning, fräsning eller blästring. Välj den metod som är mest lämplig för anläggningen ifråga. Rengör hål genom att ta bort allt löst, borttagbart material. Öppna sprickor med t.ex. slipverktyg. Ta bort löst material och damm.
- Om cementbaserat spackel används ska kompatibiliteten bekräftas av tillverkaren av spacklet.
- Appliceringsförhållanden** Den relativa fuktigheten för betongen bör inte överstiga 97 %. Temperaturen på den omgivande luften, ytan och färgen bör inte understiga +5 °C under applicering och torkning. Den relativa luftfuktigheten bör inte överstiga 80 %.
- Blandning av komponenter** Rör först om basen och härdaren var för sig. Blanda rätt proportioner av bas och härdare ordentligt (cirka 2 minuter för att få en homogen blandning) genom att använda en industriell handborr med omrörare på låg hastighet. Otillräcklig blandning eller fel blandningsförhållande leder till ojämn torkning av ytan, försvagar beläggningsens egenskaper och medför risk för misslyckad applicering.
- Täckfärg** Topplackning kan utföras när beläggningsen har härdat. Häll lackblandningen på golvet, applicera med en gummispackel och plana med en rulle. Observera rätt mängd härdare. Att använda stora mängder härdare kan orsaka gulning och kan försvaga topplackens egenskaper. Filmtjockleken bör vara 0,3–0,7 mm. Tjockare film orsakar gulning av ytan.
- HÄLSA OCH SÄKERHET** Följ föreskrifterna som anges på etiketten. I säkerhetsdatablad finns noggrannare uppgifter om vilka faror som är förknippade med användningen samt information om vilka skyddsåtgärder som bör vidtagas. Säkerhetsdatablad kan erhållas på begäran av Tikkurila Sverige AB.


Informationen i detta dokument är inte avsedd att vara uttömmande eller fullständigt. Informationen baserar sig på laboratorietester och praktisk erfarenhet och är given efter vår bästa kunskap. Produktens kvalitet kontrolleras av vårt verksamhetssystem, baserat på krav av ISO9001 och ISO14001. Som tillverkare kan vi inte kontrollera de omständigheterna under vilka produkten används eller de många faktorerna som påverkar användandet och applicerandet av produkten. Tikkurila Sverige AB ansvarar inte för fall där produkten används i strid med anvisningarna eller för otillämpliga ändamål. Vi förbehåller oss rätten att förändra den givna informationen ensidigt utan anmälan.

Produkten är avsedd endast för yrkesbruk och ska endast användas av de som har tillräckliga kunskaper och färdigheter för att kunna använda produkten på rätt sätt. Informationen i detta dokument är endast rådgivande. Så långt tillåtet i tillämplig lag, ska Tikkurila inte anses vara ansvarig för de förhållandena under vilka produkten används eller för användandet eller applicerandet av produkten.

Ifall du avser att använda produkten för några andra ändamål än vad som är rekommenderade i detta dokument utan att först erhålla vår skriftliga bekräftelse gällande produktens tillämplighet för det tilltänkta användandet, ska allt sådant användande ske på egen risk.

Temafloor AC610 Clear

EN 1504-2:2004

	
0809	
Tikkurila Oyj Kuninkaalantie 1 FI-01300 VANTAA	
14	
0809-CPD-0773	
TIK-1600-5008	
EN 1504-2:2004	
Permeabilitet av CO2	
SD > 50 m	
Slagtålighet	