

Temafloor AC610 Clear

BESKRIVNING	En tvåkomponents lösningsmedelsfri akrylbaserad topplack.
PRODUKTEGENSKAPER OCH REKOMMENDERAD ANVÄNDNING	<ul style="list-style-type: none">• Lämplig som topplack för Temafloor AC509 och Temafloor AC501 akrylbaserat avjämningspackel• Särskilt utvecklad för kraftig mekanisk belastning i torra lokaler inomhus• Utmärkt beständighet mot nötning och repning• God kemikalieresistans• Lämplig för torra inomhuslokaler, som korridorer, butiker, omklädningsrum etc.
TEKNISK DATA	
Volymtorrhalt	Cirka. 100%
Specifik vikt	0.99 kg /l (blandad)
Alternativa härdare	BP-50-FT, Perkadox®CH-50 or PEROXAN BP-Pulver 50 W.
Praktisk sträckförmåga	Täckningen är i genomsnitt: Topplack 1,5–3,3 m ² / l Praktisk täckning beror på ytans porositet och jämnhet och på appliceringsmetoden.
Rengöring av utrustning	Tunnare 006 1400 eller Temafloor AC Clean.
Utseende	Blank. Exponering av solljus kommer att påverka kulör och glansvärde på lacken med tiden.
Kulörer	Klar
Förtunnings instruktioner	Förtunnas inte
VOC	VOC 2004/42/EC (kat A/j), 500 g/l (2010) Temafloor AC609 Clear: max. VOC < 500 g/l
Burkstorlekar	20,0 L, 200,0 L

Temafloor AC610 Clear

APPLICERINGS INSTRUKTIONER

- Förbehandling** Ta bort fett, olja och andra föroreningar innan du slipar. Ta bort cementhud och/eller flagande färg genom slipning, fräsning eller blästring. Välj den metod som är bäst lämpad för arbetsplatsen.
Rengör eventuella håligheter och ta bort löst och sprött material. Öppna sprickor med ex. spårååg. Efter mekaniskt förarbete avlägsnas noggrant löst material och damm med dammsugare.
Underlaget måste ha en draghållfasthet på minst 1,5 MPa.
Vid produktapplicering på cementbaserade avjämningsmassor skall först dess kompatibilitet med hårdplast kontrolleras.
- Appliceringsförhållanden** Underlagets relativa fuktighet bör inte överstiga 97%. Fuktigheten i betongen bör vara under 4 viktprocent.
Arbetsytan, luften och materialet bör hålla minst +15°C under applicering och härdning.
Relativ luftfuktighet bör inte överstiga 80%.
- Blandning av komponenter** Rör först om basen och härdaren var för sig. Blanda rätt proportioner av bas och härdare ordentligt (cirka 2 minuter för att få en homogen blandning) genom att använda en industriell handborr med omrörare på låg hastighet. Otillräcklig blandning eller fel blandningsförhållande leder till ojämn torkning av ytan, försvagar beläggningsens egenskaper och medför risk för misslyckad applicering.
- Täckfärg** Topplackning kan utföras när beläggningsen har härdat. Håll lackblandningen på golvet, applicera med en gummispackel och plana med en rulle. Observera rätt mängd härdare. Att använda stora mängder härdare kan orsaka gulning och kan försvaga topplackens egenskaper. Filmtjockleken bör vara 0,3–0,7 mm. Tjockare film orsakar gulning av ytan.
- HÄLSA OCH SÄKERHET** Följ föreskrifterna som anges på etiketten. I säkerhetsdatablad finns noggrannare uppgifter om vilka faror som är förknippade med användningen samt information om vilka skyddsåtgärder som bör vidtagas.
Säkerhetsdatablad kan erhållas på begäran av Tikkurila Sverige AB.

Endast för yrkesbruk.


Informationen i detta dokument är inte avsedd att vara uttömmande eller fullständigt. Informationen baserar sig på laboratorietester och praktisk erfarenhet och är given efter vår bästa kunskap. Produktens kvalitet kontrolleras av vårt verksamhetssystem, baserat på krav av ISO9001 och ISO14001. Som tillverkare kan vi inte kontrollera de omständigheterna under vilka produkten används eller de många faktorerna som påverkar användandet och applicerandet av produkten. Tikkurila Sverige AB ansvarar inte för fall där produkten används i strid med anvisningarna eller för otillämpliga ändamål. Vi förbehåller oss rätten att förändra den givna informationen ensidigt utan anmälan.

Produkten är avsedd endast för yrkesbruk och ska endast användas av de som har tillräckliga kunskaper och färdigheter för att kunna använda produkten på rätt sätt. Informationen i detta dokument är endast rådgivande. Så långt tillåtet i tillämplig lag, ska Tikkurila inte anses vara ansvarig för de förhållandena under vilka produkten används eller för användandet eller applicerandet av produkten.

Ifall du avser att använda produkten för några andra ändamål än vad som är rekommenderade i detta dokument utan att först erhålla vår skriftliga bekräftelse gällande produktens tillämplighet för det tilltänkta användandet, ska allt sådant användande ske på egen risk.

Temafloor AC610 Clear

EN 1504-2:2004

	
0809	
Tikkurila Oyj Kuninkaalantie 1 FI-01300 VANTAA	
14	
0809-CPD-0773	
TIK-1600-5008	
EN 1504-2:2004	
Permeabilitet av CO2	
SD > 50 m	
Slagtålighet	