

Temamatt Matting Paste

BESKRIVNING Matting paste.

PRODUKTEGENSKAPER OCH REKOMMENDERAD ANVÄNDNING • Sänker glansen i Temalac FD 80, Temalac ML 90, Duasolid 50 och Temadur 90, Diccoplast 30, Diccoplast 80 och Dicco Flex 30

TEKNISK DATA

Specifik vikt 1.0 kg / l

Direktiv för användning Efter tillsats av Temamatt Matting Paste rör om färgen noggrant (använd t.ex. karusellblandare eller handborr med paddel) så att Temamatt Matting Paste blandas väl.

Glansvärdena i tabellen nedan är vägledande värden. Variationer kan förekomma. Filmtjocklek, torkningsförhållanden och appliceringsmetod kan påverka glansen.

Notera! Temamatt Matting Paste minskar viskositeten hos vissa produkter.

Utflytningsförmåga

Metalprodukter

Produkt	Volym/l	Temamatt Matting Paste volym/l	Glans vid 60°
Duasolid 50 white	6	0.5	50
		1	35
		2	20
Temadur 90 white	7.5	1	85
		2	55
Temalac FD 80 white	9	0.5	60
		1	35
		2	15
Temalac ML 90 white	9	0.5	70
		1	45
		2	20

Träprodukter

Produkt	Produktkod	Glans med mängd temamatt i vikt		
		2.5%	5.0%	7.5%
Diccoplast 30, TAL	754 7221	20	15	10
Diccoplast 80, TAL	634 7221	65	50	40
Dicco Flex 30, TAL	752 7221	20	15	10

Mängden Temamatt beräknas för att måla mängden utan syra och förtunning. Tillsätt Temamatt under omrörning effektivt. Tillsätt syra och förtunning efter Temamatt.

Temamatt Matting Paste

APPLICERINGS INSTRUKTIONER

VOC	Mängden flyktiga organiska föreningar är 760 g / liter pasta.
HÄLSA OCH SÄKERHET	Följ föreskrifterna som anges på etiketten. I säkerhetsdatablad finns noggrannare uppgifter om vilka faror som är förknippade med användningen samt information om vilka skyddsåtgärder som bör vidtagas. Säkerhetsdatablad kan erhållas på begäran av Tikkurila Sverige AB.

Endast för industriell bruk.

Informationen i detta dokument är inte avsedd att vara uttömmande eller fullständigt. Informationen baserar sig på laboratorietester och praktisk erfarenhet och är given efter vår bästa kunskap. Produktens kvalitet kontrolleras av vårt verksamhetssystem, baserat på krav av ISO9001 och ISO14001. Som tillverkare kan vi inte kontrollera de omständigheterna under vilka produkten används eller de många faktorerna som påverkar användandet och applicerandet av produkten. Tikkurila Sverige AB ansvarar inte för fall där produkten används i strid med anvisningarna eller för otillämpliga ändamål. Vi förbehåller oss rätten att förändra den givna informationen ensidigt utan anmälan.

Produkten är avsedd endast för yrkesbruk och ska endast användas av de som har tillräckliga kunskaper och färdigheter för att kunna använda produkten på rätt sätt. Informationen i detta dokument är endast rådgivande. Så långt tillåtet i tillämplig lag, ska Tikkurila inte anses vara ansvarig för de förhållandena under vilka produkten används eller för användandet eller applicerandet av produkten.

Ifall du avser att använda produkten för några andra ändamål än vad som är rekommenderade i detta dokument utan att först erhålla vår skriftliga bekräftelse gällande produktens tillämplighet för det tilltänkta användandet, ska allt sådant användande ske på egen risk.