

Ultra Pro

BESKRIVNING

Vattenburen enkomponent, polyakrylat toppfärg för utomhusbruk, med optimerad täckförmåga.

PRODUKTEGENSKAPER OCH REKOMMENDERAD ANVÄNDNING

- Extremt låg vattenabsorption
- Excellent skydd mot väderpåverkan, fukt, sol och smuts
- Lämplig för snabba lackeringslinor, goda staplingsegenskaper
- Innehåller alkyd som förbättrar vidhäftningen mot obehandlat trä
- Topp och grundfärg i samma produkt
- Kan övermålas med Alcro Bestå eller Beckers •Perfekt Akrylat. Testad enligt EN 927-5
- Bildar snabbt en elastiskfilm med låg vattenpermeabilitet som en viktig egenskap. 2*2 Ultra Pro ger utmärkt skydd mot vattenupptagning, minskar risken för sprickbildning även på ändträ.
- Ultra Pro finns med i databasen Nordiska Svanenför byggprodukter som kan användas i miljömärkta byggnader
- Lämplig för trä, ytterpanel som används utomhus
- Lämplig för yttre träpaneler och beklädnader etc

TEKNISK DATA

Volymtorrhalt

AP bas 39%

CP bas 40%

Vikttorrhalt

AP bas 48%

CP bas 47%

Specifik vikt

AP-bas: 1.20 kg/l

CP-bas: 1.14 kg/l

Rekommenderade spridningsmängder och teoretisk täckförmåga

Rekommenderad filmtjocklek (oförtunnad)		Teoretisk sträckförmåga
våt	torr	
115–150 g/m ²	40–50 µm	8–10 m ² /l
2 x 115–150 g/m ²	80–100 µm	4–5 m ² /l

Verklig sträckförmåga är beroende av applikationsmetod, målningsförhållanden och ytans beskaffenhet.

Torktider

115–150 g/m ²	+50°C
Övermålningsbar	5–10 min

Färgen måste torkas i ugn med konvektionsvärme +40-60°C. C-bas kulörer kan kräva längre torktid än AP bas. Torktid och tid till övermålning beror på filmtjocklek, kulör, temperatur, och 115–150 g/m² +50°C Övermålningsbar efter 5-10 min relativ fuktighet i ugn och ventilationsluft.

Glans

Matt.

Kulörer

Tikkurila Sverige kulörkartor för träfasader.

Ultra Pro

APPLICERINGS INSTRUKTIONER

Förbehandling	Panelen som skall målas måste vara fri från smuts, damm och mögelangrepp.
Rekommenderade grundfärger	Pinja Indeepp.
Rekommenderade täckfärger	Ultra Classic, Ultra Matt. Måste färdigstrykas på plats med Alcro Bestå eller Beckers Facade Plus.
Appliceringsförhållanden	Ytan som skall behandlas skall vara ren och torr. Fuktkvoten i virket skall vara under 20 %. Temperaturen i lokal och på ytan som skall målas ska vara över +10°C, relativa luftfuktigheten skall vara under 70%, god ventilation krävs.
Applicering	Används utan separat grundfärg. Högtryck Sprutning: produkten späds 0–2%. Munstycke 0,013"-0015" rekommenderas normalt. Tryck: 140–180 bar. Spridningsvinkel beroende på godsets utseende och form. AIRMIXS sprutning: produkten späds 0–2%. Munstycke 0,013"-0015" Rekommenderat normalt. Tryck: 40–140 bar, fördelningstryck 1–3 bar. Spridningsvinkel beroende på godsets utseende och form. Konventionell Sprutning: späd färgen med maximalt 0–2% vatten. Borstmaskin: späd färgen med maximalt 5% vatten. Trä innehåller vissa ämnen, speciellt i kvistar som under temperatur/luftfuktighets förändringar, kan ge upphov till missfärgningar.
Förtunningar	Vatten Undvik spädning, maximalt 5% vatten får användas.
Rengöring av utrustning	Vatten
VOC	Enligt VOC direktiv 2004/42/EU produkt underkategori A/d VOC gräns (2010-01-01) är maximalt 130 g/l. VOC innehåll Ultra Pro är 2 0±10 g/l.
HÄLSA OCH SÄKERHET	Följ föreskrifterna som anges på etiketten. I säkerhetsdatablad finns noggrannare uppgifter om vilka faror som är förknippade med användningen samt information om vilka skyddsåtgärder som bör vidtagas. Säkerhetsdatablad kan erhållas på begäran av Tikkurila Sverige AB.

Endast för industriell bruk.

Informationen i detta dokument är inte avsedd att vara uttömmande eller fullständigt. Informationen baserar sig på laborietester och praktisk erfarenhet och är given efter vår bästa kunskap. Produktens kvalitet kontrolleras av vårt verksamhetssystem, baserat på krav av ISO9001 och ISO14001. Som tillverkare kan vi inte kontrollera de omständigheterna under vilka produkten används eller de många faktorerna som påverkar användandet och applicerandet av produkten. Tikkurila Sverige AB ansvarar inte för fall där produkten används i strid med anvisningarna eller för otillämpliga ändamål. Vi förbehåller oss rätten att förändra den givna informationen ensidigt utan anmälan.

Produkten är avsedd endast för yrkesbruk och ska endast användas av de som har tillräckliga kunskaper och färdigheter för att kunna använda produkten på rätt sätt. Informationen i detta dokument är endast rådgivande. Så långt tillåtet i tillämplig lag, ska Tikkurila inte anses vara ansvarig för de förhållandena under vilka produkten används eller för användandet eller applicerandet av produkten.

Ifall du avser att använda produkten för några andra ändamål än vad som är rekommenderade i detta dokument utan att först erhålla vår skriftliga bekräftelse gällande produktens tillämplighet för det tilltänkta användandet, ska allt sådant användande ske på egen risk.